

P7 - P7B - P7W

IMRON® FLEET LINE

PRIMEPOX



PRODUCTOMSCHRIJVING

Imron Fleet Line Primepox Off White P7 / Black P7B / White P7W is een 2K epoxy primer-surfacer. Hij is chromaatvrij en biedt zeer goed weerstand tegen corrosie, vochtigheid en chemische stoffen. Imron Fleet Line Primepox is geschikt voor gebruik op heel wat diverse ondergronden.

Uitstekende ValueShade

EIGENSCHAPPEN

- 01** Goede vuleigenschappen; uitstekende insmelting van de spuitnevel en prima lakstand.
- 02** Uiterst veelzijdig.
- 03** Draagt bij tot de verbetering van de productiviteit.
- 04** Ideaal voor toepassing op grote oppervlakken.
- 05** Biedt uitstekende weerstand tegen corrosie, vochtigheid en chemische stoffen.
- 06** Behoort tot het ValueShade concept.
- 07** Geen vullende primer nodig.
- 08** Geschikt voor gebruik op een breed scala aan ondergronden.


P7 - P7B - P7W

IMRON® FLEET LINE PRIMEPOX

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Roestvrij staal, geschuurd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd
Coil coated, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Gezandstraald staal (SA 2,5)



	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
P7	-	-	100	-	100	-	-
P7B	-	5	-	15	-	40	-
P7W	100	95	-	85	-	25	-
PT105	-	-	-	-	1.5	-	6.5

	Standaard				Groot oppervlak			
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
P7 / P7B / P7W	5	100	5	100	5	100	5	100
P73*/**	-	-	1	11	-	-	1	11
P72*	1	11	-	-	1	11	-	-
THP710	1	11	1,4	14	-	-	-	-
THP711	-	-	-	-	1	11	1,4	14

* Spuitviscositeit DIN4: 20-26 seconden



bij 20°C: 4 u - 8 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.8	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.8	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.8 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	50 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 3 lagen

met tussentijds uitdampen: 10 min - 15 min
vóór geforceerd drogen: 1 u



	P73	P72
20 °C	12 u - 16 u	1 dag - 1 dag 6 u
60 - 65 °C	35 min	45 min



P360 - P400



Imron FleetLine 2K Topcoats

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.


P7 - P7B - P7W

IMRON® FLEET LINE PRIMEPOX

Product preparation - application STANDAARD NIET SCHUREN



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Roestvrij staal, geschuurd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd
Coil coated, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



	VS1		VS2		VS3		VS4		VS5		VS6	VS7
P7	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
P7B	-	5	-	15	-	40	-	75	-	95	100	-
P7W	100	95	-	85	-	60	-	25	-	5	-	-
PT105	-	-	-	-	1.5	-	6.5	-	10	-	-	-

	Standaard				Groot oppervlak			
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
P7 / P7B / P7W	5	100	5	100	5	100	5	100
P73*			1	11	-	-	1	11
P72*	1	11	-	-	1	11	-	-
THP710	1,6	16	1,8	19	-	-	-	-
THP711	-	-	-	-	1,6	16	1,8	19

* Spuitviscositeit DIN4: 18-20 seconden



bij 20°C: 4 u - 8 u



	Spuitoening	Spuitedruk	
Conform	1.4 - 1.8	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.8	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.8 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	50 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



Primer	Primer-surfacer
1 lagen	1 - 2 lagen
Einduitdamp tijd: 15 min - 20 min	met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
	Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



P72 / P73
20 °C
45 min - 3 dagen



Primer	Primer-surfacer
2K Surfacer	Imron FleetLine 2K Topcoats

VOC-Conform

2004/42/IIB(C)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(C)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

P7 - P7B - P7W

IMRON® FLEET LINE PRIMEPOX


Producten

P7 Imron® Fleet Line Primepox - VS2
P7B Imron® Fleet Line Primepox - VS7
P7W Imron® Fleet Line Primepox - VS1
PT105 Imron® Fleet Line PowerTint® Jet Black

P72 Imron® Fleet Line Epoxy Activator
P73 Imron® Fleet Line Epoxy Activator Fast

THP710 Imron® Fleet Line Thinner Standard
THP711 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



50 - 80 μm

Theoretisch uitspuitvermogen

370 - 380 m^2/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Kan niet aangebracht worden over zuurhoudende primers.
- Polyester plamuren kunnen aangebracht worden over doorverharde en geschuurde epoxy pimer-surfacers.
- Op gezandstraald staal moet de aanbevolen droge laagdikte gemeten worden boven de pieken.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- P7 kan overspotten worden binnen 72 uur, zonder tussentijds schuren.



P7 - P7B - P7W

IMRON® FLEET LINE PRIMEPOX

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.