

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC



PRODUCTOMSCHRIJVING

Speciale Putty Kit voor Kunststof PP0480 wordt gebruikt voor de bewerking van kleine oppervlakteschades zoals krassen en deuken op alle gangbare kunststof auto-onderdelen. De kit bestaat uit twee producten: de zwarte Plastic Putty PP0481 en de bijhorende witte verharder pasta, zogenaamd BPO Hardener.

EIGENSCHAPPEN


- 01 Zeer flexibel na het schuren.
- 02 Zwarte plamuur zoals de kleur van de meeste externe kunststofonderdelen.
- 03 Gebruiksvriendelijk.
- 04 Poriënvrij, glad oppervlak.
- 05 Makkelijk te schuren.
- 06 Goede hechting op alle gebruikelijke kunststofonderdelen aan de buitenkant van wagens.

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC

Product preparation - application STANDAARD




Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.

Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd. Voor de beste technische eigenschappen raden wij aan om Plastic Primer te gebruiken. 1 laag, 10 minuten uitdamp tijd bij 18-22°C.

Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagentdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in een kunststof reiniger / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met kunststof reiniger.



	5-35°C
	Gewicht
PP0481	100
BPO Hardener	2




Houdbaarheid bij 20°C: 4 min - 6 min




Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.



	BPO Hardener
20 °C	30 min



P120 - P240
P120 - P240



2K Geëlastificeerde Surfacer

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 240: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 240 g/l.

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC

Producten

PLASTIC PUTTY

BPO VERHARDER



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Reinig beschadigde kunststof wagentdelen zorgvuldig, daarna het beschadigde oppervlak schuren met P120-P180.
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.
- Om zeer goede hechtingseigenschappen te verkrijgen is het gebruik van Plastic Adhesion Promotor 800R/800RA aanbevolen vóór het aanbrengen van de plamuur, 1 laag, 10 minuten uit laten dampen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.