

PS1061 - PS1064 - PS1067

CROMAX® PRO SURFACER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Cromax Pro Surfer White PS1061 / Medium Grey PS1064 / Black PS1067 is een VOC-conforme surfer die een uitstekende hechting biedt tussen de ondergrond en de kleur. Maakt deel uit van het Cromax Pro Systeem, is eenvoudig en zuinig in gebruik. Hij kan worden gebruikt als te schuren en nat-in-nat surfer voor bijspuitwerk, paneel- en volledige herstellingen op heel wat ondergronden. Hij behoort tot ValueShade, die de optimale onderlaag levert voor elke aflakkleur.

Uitzonderlijke ValueShade surfer – voor het watergedragen basislakkengamma

EIGENSCHAPPEN

- 01** Helpt de productiviteit te verbeteren dankzij de kortere werkprocessen.
- 02** Biedt een ruime waaier aan toepassingsmogelijkheden; ook in 1,5 laag.
- 03** Snelle applicatie met zuinig verbruik en zeer goede IR weerstand tegen kookblaasjes.
- 04** Behoort tot het ValueShade concept.
- 05** Bevat veel vaste stoffen voor hoge laagdikte en verbeterd uitzicht.
- 06** Geschikt voor gebruik als te schuren en nat-in-nat surfer.
- 07** Robuust resultaat, goede vloeiing met zelfnivelerende technologie.




Ontwikkeld door Cromax, ValueShade levert de optimale ondergrond voor alle aflakkleuren.

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd en zacht aluminium geschuurd, gereinigd en gecoat met 1K Wash Primer of Epoxy Primer. Voor kleine doorgeschoorde plekken kunnen bovendien voorbehandelingsdoekjes worden gebruikt.

Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd

OEM primer (e-coat), fijn geschuurd of niet geschuurd en grondig gereinigd. Opmerking: vanwege de grote diversiteit van e-coat/KTL op de markt, kan de kwaliteit hiervan sterk verschillen. Om deze reden is het aanbevolen om de E-coats bij voorkeur lichtjes te schuren.

Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd

Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



M-6153 / M-6154

	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
PS1061	100	80	60	-	-	-	-
PS1064	-	20	40	100	80	60	-
PS1067	-	-	-	-	20	40	100

	Spot & panel repair		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
PS1061 / PS1064 / PS1067	5	100	5	100	5	100
XK203	1	14	-	-	-	-
XK205	-	-	1	14	-	-
XK206	-	-	-	-	1	14
XB383 / XB387	0.5 - 0.8	6 - 9	0.5 - 0.8	6 - 9	0.5 - 0.8	6 - 9

	Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
PS1061 / PS1064 / PS1067	5	100	5	100
AR7305	1	15	-	-
AR7306	-	-	1	15
XB383 / XB387	0.7 - 1	8 - 12	0.7 - 1	8 - 12



Houdbaarheid bij 20°C: 45 min - 1 u



	Spuutopening	Spuitdruk	
Conform	1.6 - 1.8	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.7 - 1.9	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 3 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
vóór geforceerd drogen: 5 min - 10 min



	XK203	XK205/AR7305	XK206/AR7306
20 °C	2 u - 3 u	3 u - 4 u	4 u
60 - 65 °C	20 min	20 min	30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 min
Vol vermogen: 8 min



P500 - P600



2K Afdek
Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat + Blanke lak


VOC-Conform

2004/42/IB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Product preparation - application STANDAARD NIET SCHUREN



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd en zacht aluminium geschuurd, gereinigd en gecoat met 1K Wash Primer of Epoxy Primer. Voor kleine doorgeschuurde plekken kunnen bovendien voorbehandelingsdoekjes worden gebruikt.

Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd

OEM primer (e-coat), fijn geschuurd of niet geschuurd en grondig gereinigd. Opmerking: vanwege de grote diversiteit van e-coat/KTL op de markt, kan de kwaliteit hiervan sterk verschillen. Om deze reden is het aanbevolen om de E-coats bij voorkeur lichtjes te schuren.

Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd

Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



M-6153 / M-6154

	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
PS1061	100	80	60	-	-	-	-
PS1064	-	20	40	100	80	60	-
PS1067	-	-	-	-	20	40	100

	Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
PS1061 / PS1064 / PS1067	4	100	4	100
AR7305 / XK205	1	17	-	-
AR7306 / XK206	-	-	1	18
AZ9032	1.5	23	1.5	22



Houdbaarheid bij 20°C: 45 min - 1 u



	Spuishopening	Spuitedruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag

Einduitdamp tijd: 30 min - 8 u Niet geschikt voor gebruik onder Centari600/Centari 6000.



2K Aflak
Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

PS1061 - PS1064 - PS1067

CROMAX® PRO SURFACER

Producten

PS1061 Cromax® Pro Surfacer - VS1

PS1064 Cromax® Pro Surfacer - VS4

PS1067 Cromax® Pro Surfacer - VS7

AR7305 High Performance Activator

AR7306 High Performance Activator Slow

XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator


XK206 Low Emission Activator Slow

AZ9032 Non-Sanding Convertor


XB383 Standard Thinner

XB387 HI-Temp Thinner

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



ISO 5: 18 - 23 s bij 20°C

DIN 4: 18 - 22 s bij 20°C



40 - 80 µm per laag

Theoretisch uitspuitvermogen

430 - 465 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Meng grondig en zet het blik op de mengmachine.
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Voor het isoleren van kleine reparaties, wordt het beste resultaat bereikt met een gemiddelde droge laagdikte van 80-120µm in 2 lagen bij overnacht- of geforceerd IR drogen. Bij kritische ondergronden is een fijne voorbehandeling vereist en de delen moeten volledig gedekt worden.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Het gebruik van high performance verharders zal de hechting en de steenslagweerstand van het complete laksysteem positief beïnvloeden.
- Bij gebruik op een zuurhoudende primer moet de surfacer overnacht of geforceerd gedroogd worden.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.