

PS1900

TRANSPARENT SEALER



PRODUCTOMSCHRIJVING

PS1900 Transparent Sealer is een 2K transparante nat-in-nat isolerende sealer voor gebruik onder watergedragen basislakken. Hij kan ook gebruikt worden als een hechtingspromotor op originele fabriekslakken (OEM) en doorverharde herstellakken, of als een meerkleuren promotor voor 2K aflakken van Cromax.

Sealer

EIGENSCHAPPEN

- 01** Biedt uitstekende isolatie.
- 02** Kan gebruikt worden als een nat-in-nat hechtingspromotor op OEM-fabriekslakken en doorverharde herstellakken.
- 03** Geschikt voor gebruik als een meerkleuren promotor voor 2K aflakken.
- 04** Kan ingekleurd worden met de PowerTints en de Centari MasterTints.
- 05** Is extreem veelzijdig.


PS1900

TRANSPARENT SEALER

Product preparation - application STANDAARD NIET SCHUREN



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer



	Klein oppervlak		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
PS1900	3	100	3	100	3	100
ET645	1	21	-	-	-	-
ET650	-	-	1	22	-	-
ET655	-	-	-	-	1	22
ET745	1.5	25	-	-	-	-
ET750	-	-	1.5	27	-	-
ET755	-	-	-	-	1.5	28



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 40 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Ingangsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.8 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag

Einduitdamp tijd: 30 min - 1 dag



Imron FleetLine 2K Topcoats
Watergedragen Basislak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

TRANSPARENT SEALER


Producten

PS1900 Transparent Sealer


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 16 - 18 s bij 20°C



20 - 25 µm per laag

Theoretisch uitspuitvermogen

420 - 430 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- 15% Flexibel Additief 805R kan worden toegevoegd aan de surfacer. Mengverhouding wordt dan 3:1 met 30-35% verduunning.
- Centari 600 en Centari 6000 hebben een uitdamptijd gedurende de nacht nodig.



TRANSPARENT SEALER

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.