

VR-1140

VALUESURFACER VOC



PRODUCTOMSCHRIJVING

ValueSurfacer VOC VR-1140 (gebroken wit) / VR-1140 (zwart) is een 2K, VOC-conforme high-solids surfacer die de Cromax technologie kostenvriendelijk maakt. Het product is makkelijk aan te brengen en kan als maxi vuller of als te schuren surfacer gebruikt worden.

Zuinige surfacer
Goede prijs/kwaliteitsverhouding

EIGENSCHAPPEN

- 01** Biedt schitterende vuleigenschappen en is uitstekend bestendig tegen zakkers.
- 02** Zeer makkelijk te schuren.
- 03** Zorgt voor een makkelijke en veelzijdige applicatie met een goede vloeing.
- 04** Kan ingekleurd worden met AM Centari MasterTints, tot maximum 10% in gewicht.



Ontwikkeld door Cromax, ValueShade levert de optimale ondergrond voor alle aflakkleuren.


VR-1140

VALUESURFACER VOC

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer of Epoxy Primer
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
VR-1140	100	90	65	35	15	-
VR-1140B	-	10	35	65	85	100

	Spot & paneel herstelling		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
VR-1140 / VR-1140B	6	100	6	100	6	100
VR-1130	1	11	-	-	-	-
VR-1131	-	-	1	11	-	-
VR-1132	-	-	-	-	1	11
VR-1150	0.7	7	0.7	7	0.7	7



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u - 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 4 lagen

tussen de lagen uitdampen tot mat
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	VR-1130/VR-1150	VR-1131/VR-1150	VR-1132/VR-1150
20 °C	2 u	2 u 30 min	3 u
60 - 65 °C	20 min	25 min	30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 3 min
Vol vermogen: 10 min



P400 - P600



Cromax Basecoat + Blanke lak
2K Aflak
Centari Basecoats + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.


VR-1140

VALUESURFACER VOC

Product preparation - application STANDAARD MAXI



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer of Epoxy Primer
OEM primer (e-coat), fijn geschuurd of niet geschuurd en grondig gereinigd. Opmerking: vanwege de grote diversiteit van e-coat/KTL op de markt, kan de kwaliteit hiervan sterk verschillen. Om deze reden is het aanbevolen om de E-coats bij voorkeur lichtjes te schuren.
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
VR-1140	100	90	65	35	15	-
VR-1140B	-	10	35	65	85	100

	Spot & paneel herstelling		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
VR-1140 / VR-1140B	6	100	6	100	6	100
VR-1130	1	11	-	-	-	-
VR-1131	-	-	1	11	-	-
VR-1132	-	-	-	-	1	11



Houdbaarheid bij 20°C: 30 min - 45 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.6 - 1.9	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 4 lagen

tussen de lagen uitdampen tot mat: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	VR-1130	VR-1131	VR-1132
20 °C	12 u - 16 u	12 u - 16 u	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 25 min	25 min - 30 min	30 min - 35 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 15 - 20 min



P400 - P600



Cromax Basecoat + Blanke lak
2K Aflak
Centari Basecoats + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

VR-1140

VALUESURFACER VOC

Producten

VR-1140 ValueSurfacer VOC

VR-1140 ValueSurfacer VOC Black


VR-1130 ValueActivator Fast

VR-1131 ValueActivator


VR-1132 ValueActivator Slow

VR-1150 ValueThinner

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.



80 - 200 μm

Theoretisch uitspuitvermogen

400 - 410 m^2/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- De surfacer kan met maximum 10% AM Centari MasterTints gemengd worden. De droog- en schuureigenschappen zullen veranderen.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.
- Voor volledig flexibele systemen zijn de mengverhoudingen beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb.



VR-1140

VALUESURFACER VOC

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.