

WP208

IMRON® FLEET LINE

CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER



PRODUCTOMSCHRIJVING

De Imron Fleet Line Wash Primer-Surfacer WP208 is een 2K wash primer op basis van polyvinylbutyral. Het voldoet perfect aan de behoeften van het lakken van bedrijfsvoertuigen en bussen. Het is chromaatvrij en gebruiksvriendelijk. Vanwege het passiverende effect is dit nieuw ontwikkelde product bijzonder geschikt voor het bewerken van aluminium en roestvrijstaal.

EIGENSCHAPPEN

- 01 Zinkchromaatvrij en voldoet daarmee aan de REACH-richtlijn.
- 02 Biedt een zeer goede corrosiewering.
- 03 Sneldrogend.


WP208

IMRON® FLEET LINE CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Product preparation - application **STANDAARD NIET SCHUREN**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Voorbehandelde corrosie schades (bv. gezandstraald)
Roestvrij staal, geschuurd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



	Standaard	
	Volume	Gewicht
WP208	1	100
P207 *	0.5	43

* Spuitsklaar materiaal moet de dag zelf verwerkt worden.



Houdbaarheid bij 20°C: 8 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.3	50 - 90 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



Primer	Primer-surfacer
1 gesloten laag.	2 gesloten laag.
Einduitdamp tijd: 30 min	met tussentijds uitdampen: 10 min - 15 min
	Einduitdamp tijd: 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Surfacer	enkel halfglanzende / matte CV 2K Aflak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 750: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 750 g/l.


WP208

IMRON® FLEET LINE CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Product preparation - application **STANDAARD NIET SCHUREN, HOGE TEMPERATUUR**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Voorbehandelde corrosie schades (bv. gezandstraald)
Roestvrij staal, geschuurd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



	Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht
WP208 *	1	100
P208 *	0.5	44

* Only for large surfaces and temp. > 28°C



Houdbaarheid bij 20°C: 8 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.3	50 - 90 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



Primer	Primer-surfacer
1 gesloten laag. Einduitdamp tijd: 30 min	2 gesloten laag. met tussentijds uitdampen: 10 min - 15 min Einduitdamp tijd: 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Surfacer	enkel halfglanzende / matte CV 2K Aflak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 750: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 750 g/l.

WP208

IMRON® FLEET LINE CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER


Producten

WP208 Imron® Fleet Line Chromate Free Wash Primer-Surfacer


P207 Imron® Fleet Line Wash Primer Activator Thinner

P208 Imron® Fleet Line Wash Primer-Surfacer Activator Slow

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 22 - 25 s bij 20°C



12 - 15 µm primer
15 - 25 µm Primer surfacer

Theoretisch uitspuitvermogen

180 - 200 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Moet overgespoten worden binnen maximum 24 uur.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Gebruik geen polyester plamuur of epoxy primer surfacer over dit product. Doorharding en hechting van polyester en epoxy producten worden hierdoor beïnvloed.
- Gebruik enkel kunststof bekken of metalen blikken met een laklaag binnenin.
- Op geschuurd en gereinigd aluminium, onmiddellijk primer aanbrengen om oxidatie van het aluminium te voorkomen en om verdere problemen door absorptie te vermijden.



WP208

IMRON® FLEET LINE CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.