

635R

CHROMATE FREE ETCHING PRIMER



OPIS PRODUKTU

Chromate-Free Etching Primer 635R to dwukomponentowy podkład wytrawiający zaaprobowany przez szereg wiodących producentów samochodowych. Produkt odpowiedni do stosowania pod podkłady nawierzchniowe Cromax 2K.


Podkład zaaprobowany przez wiodących producentów samochodów

CECHY


- 01** Zalecany jako pierwsza warstwa systemu podkład-podkład nawierzchniowy-lakier nawierzchniowy Cromax.
- 02** Może być pokryty wszystkimi dwukomponentowymi podkładami nawierzchniowymi Cromax.
- 03** Bardzo dobra ochrona przed korozją.
- 04** Doskonała przyczepność i świetne właściwości wytrawiające na szlifowanych metalach żelaznych i lekkich stopach.

635R**CHROMATE FREE ETCHING PRIMER****Product preparation - application STANDARD**

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany i oczyszczony
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona



M-6148

	Standard	
	Objęściowo	Wagowo
635R	1	100
636R	1	90



Czas żelowania w 20°C: 8 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta




1 - 2 warstwy

z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min - 10 min
końcowe odparowanie: 30 min



	636R
20 °C	30 min



2K Podkład


Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(c)(780) 780: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(c)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 780 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 780 g/l.


635R**CHROMATE FREE ETCHING PRIMER****Produkty**

635R Chromate Free Etching Primer


636R Etching Activator Thinner

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 16 - 18 s w 20°C



8 - 10 µm

Teoretyczna wydajność90 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszki.
- Używać tylko puszek z tworzyw sztucznych lub puszek metalowych powlekanych od wewnątrz.
- Maksymalny czas przed pokrywaniem wynosi 48 godzin.
- Nie stosować na lakiery termoplastyczne.
- Dokładnie wymieszać ręcznie przed umieszczeniem puszki na mieszalniku.
- Nie pokrywać produktami poliestrowymi, epoksydowymi lub wodorozcieńczalnymi.
- Nie stosować jeśli RH >80%.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utraci właściwości utwardzające.



635R

CHROMATE FREE ETCHING PRIMER

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.