

759R UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



OPIS PRODUKTU

Universal Polyester Putty 759R to beżowa, dwuskładnikowa szpachla wypełniająca i wykończeniowa, spełniająca normy LZO. Odpowiednia do stosowania na gołym metalu, aluminium, stali galwanizowanej, poliestrze z włókna szklanego, a także wielu lakierach marki Cromax oraz wykończeniach stosowanych przez producentów samochodów osobowych.

Uniwersalna szpachla poliestrowa

CECHY

- 01** Zapewnia doskonałą elastyczność.
- 02** Ma drobną, jednorodną strukturę.
- 03** Umożliwia uzyskanie grubej warstwy.
- 04** Oferuje bardzo dobrą przyczepność do gołej stali i innych podłoży.
- 05** Umożliwia łatwe szlifowanie, tworząc gładką powierzchnię bez pęcherzyków powietrza.
- 06** Umożliwia łatwe i szybkie wypełnianie bez zacieków.

759R**UNIVERSAL POLYESTER PUTTY****Przygotowanie produktu - aplikacja STANDARD**

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone
Całkowicie utwardzony 2K Podkład lub 2K Epoxy Primer-Podkład przeszlifowany i oczyszczony



	5-25°C	25-35°C	
	Wagowo	Wagowo	Wagowo
759R / 759Rc	100	100	100
762R / BPO RED / 764R	1 - 2	1	-
BPO BLUE	-	-	1 - 2



Czas żelowania w 20°C: 5 min - 8 min



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



	762R / BPO RED / 764R	BPO BLUE
20 °C	15 min - 30 min	-
25 - 35 °C	-	15 min - 30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



Szlifowanie wstępne P80 - P120
Szlifowanie wykańczające P180 - P240



Szpachla natryskowa VOC Spray Putty (z wyłączeniem części ocynkowanych)
Grunt
Podkład gruntujący
Podkład
Jeśli jest wymagana wykańczająca Szpachla, zastosuj ponownie ten sam produkt.

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 150: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 150 g/l.

759R

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Produkty

759R Universal Polyester Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- Szpachla poliestrowa 759Rc Universal Polyester Putty + utwardzacz 764R Polyester Putty Activator są dostępne pod dozownik 767R.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.