

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY



OPIS PRODUKTU

Multi-Function Putty 779R to uniwersalna, dwuskładnikowa beżowa szpachla poliestrowa z utwardzaczem peroksydowym. Spełnia normy dotyczące LZO. Odpowiednia do stosowania na gołym metalu, aluminium, stali galwanizowanej, poliestrze z dodatkiem włókna szklanego, a także wielu lakierach marki Cromax oraz wykończeniach stosowanych przez producentów samochodów osobowych.

Wielofunkcyjna szpachla

CECHY

- 01 Ma drobną, jednorodną strukturę.
- 02 Bardzo dobra przyczepność do gołej stali.
- 03 Oferuje różne opcje schnięcia, w tym w podczerwieni, nawet na podłożach galwanizowanych.
- 04 Umożliwia łatwe i szybkie wypełnianie.
- 05 Zwiększa wydajność.
- 06 Umożliwia łatwe szlifowanie, zapewniając gładkie wykończenie.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

779R


MULTI-FUNCTION PUTTY



Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone
W pełni utwardzone Podkłady dwuskładnikowe 2K lub epoksydowy podkład gruntujący dwuskładnikowy 2K, przeszlifowane i oczyszczone



	5-25°C		25-35°C	
	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
779R	100 %	100	100 %	100
762R / BPO RED	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
BPO BLUE	-	-	1 - 2 %	1 - 2



Czas żelowania w 20°C: 7 min - 8 min



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
20 °C	15 min - 30 min	-
25 - 35 °C	-	15 min - 30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



Szlifowanie wstępne P80 - P120
Szlifowanie wykańczające P180 - P240



Szpachla natryskowa VOC Spray Putty (z wyłączeniem części ocynkowanych)
Grunt
Podkład gruntujący
Podkład
Jeśli jest wymagana wykańczająca Szpachla, zastosuj ponownie ten sam produkt.

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 150: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 150 g/l.

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

Produkty

779R Multi-Function Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- Szpachla poliestrowa 779Rc Universal Polyester Putty + utwardzacz 764R Polyester Putty Activator są dostępne pod dozownik 767R.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.