

# 800R

## PLASTIC ADHESION PROMOTOR



### OPIS PRODUKTU

Plastic Adhesion Promoter 800R to przezroczysty promotor przyczepności do stosowania na nielakierowanych elementach z tworzyw sztucznych. Zapewnia doskonałą przyczepność na zewnętrznych elementach z plastiku. Plastic Adhesion promoter 800R jest gotowy do użycia i może być barwiony pigmentami Centari MasterTints lub pigmentami Imron Fleet Line PowerTints.


**Doskonała przyczepność na elementach z tworzyw sztucznych**

### CECHY

- 01** Zapewnia doskonałą przyczepność na zewnętrznych elementach z tworzyw sztucznych.
- 02** Odpowiedni do barwienia pigmentami Centari MasterTints oraz Imron Fleet Line PowerTints.
- 03** Może być aplikowany bezpośrednio na odfuszczony, nielakierowany plastik.
- 04** Jest gotowy do użycia.
- 05** Dostępny również w aerozolu - 800RA.

**800R****PLASTIC ADHESION PROMOTOR****Product preparation - application**

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Nowe elementy z tworzyw sztucznych występujące na zewnątrz pojazdów wygrzewać przez 60 min w temperaturze 60-65°C/ pierwsze czyszczenie wykonać przy użyciu bardzo drobnej włókniny ścierniej nasączonej środkiem 3950S Anti-static Degreaser/ czyszczenie końcowe wykonać przy użyciu niepylającej ściereczki nasączonej 3950S Anti-static Degreaser.

Wytrzyj powierzchnię, aby obluźować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściereczką.

Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.

Dokładnie usuń wszystkie pozostałości środków antyadhezyjnych.

Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych



Gotowy do użycia



Nie dotyczy




|           | Dysza natryskowa | Ciśnienie natrysku |                      |
|-----------|------------------|--------------------|----------------------|
| Compliant | 1.2 - 1.3        | 1.5 - 2 bar        | ciśnienie wlotowe    |
| HVLP      | 1.3 - 1.4        | 0.7 bar            | ciśnienie atomizacji |

patrz instrukcja producenta



1 - 2 warstwy

z zachowaniem czasu odparowania  
międzywarstwowego: 5 min  
końcowe odparowanie: 10 min - 15 min




2K Uelastyczniony Podkład

Zgodny z  
przepisami LZO

Ta mieszanina produktu jest poza zakresem dyrektywy o LZO

**800R****PLASTIC ADHESION PROMOTOR****Produkty**

800R Plastic Adhesion Promotor

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 - 5 $\mu\text{m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teoretyczna wydajność</b>                                                     | 84 m <sup>2</sup> /l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki<br>Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.<br>Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp. |
|  | Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Uwagi**

- Wstrząsnąć przed użyciem.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Może być barwiony maks. do 5% przy użyciu komponentów AM Centari MasterTint lub Imron Fleet Linia PowerTint.
- For detailed information regarding suitable plastic substrates, please refer to the Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.
- Polakierowane części z tworzywa sztucznego przed upływem 6 tygodni nie mogą być czyszczone przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Po tym okresie należy utrzymywać minimalną odległości dyszy od obiektu wynoszącą 30 cm.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.