

800RA

PLASTIC ADHESION PROMOTOR



OPIS PRODUKTU

Plastic Adhesion Promoter 800RA to przezroczysty promotor przyczepności do stosowania na nielakierowanych elementach z tworzyw sztucznych. Zapewnia doskonałą przyczepność na zewnętrznych elementach z plastiku.


Doskonała przyczepność na elementach z tworzyw sztucznych

CECHY

- 01** Zapewnia doskonałą przyczepność na zewnętrznych elementach z tworzyw sztucznych.
- 02** Może być aplikowany bezpośrednio na odtłuszczony, niepowlekany plastik.
- 03** Kompatybilny z radarami samochodowymi.
- 04** Gotowy do użycia.
- 05** Dostępny również w klasycznej formie - 800R.

800RA**PLASTIC ADHESION PROMOTOR****Product preparation - application STANDARD**

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Nowe typowe zewnętrzne części samochodowe z tworzywa sztucznego, wygrzewane przez 60 min. w 60-65°C / pierwsze czyszczenie za pomocą ultra drobnej włókniny ściерnej nasączonej 3871S Plastic Prepclean / końcowe czyszczenie szmatką zwilżoną 3950S Anti-static Degreaser.

Wytrzyj powierzchnię, aby obluźować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściерeczką.


Często zmieniać ściерeczki, nigdy nie używać brudnych ściерeczek.

Dokładnie usuń wszystkie pozostałości środków antyadhezyjnych.

Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych



Wstrząsnąć przed użyciem. (przez co najmniej dwie minuty)
Wykonaj przetrysk próbny po wstrząsaniu.




Nie dotyczy



1 - 2 warstwy

z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min
końcowe odparowanie: 10 min - 15 min




2K Uelastyczniony Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 770: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 770 g/l.


800RA**PLASTIC ADHESION PROMOTOR****Produkty**

800RA Plastic Adhesion Promotor

	2 - 5 μm
--	---------------------

**Teoretyczna
wydajność**

33.25 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.
Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Po użyciu, uchwycić puszkę do góry dnem i krótkotrwale przetrząsnąć w celu oczyszczenia dyszy.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Odległość aplikacji do podłoża powinna wynosić od 15 do 25 cm.
- Polakierowane części z tworzywa sztucznego przed upływem 6 tygodni nie mogą być czyszczone przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Po tym okresie należy utrzymywać minimalną odległość dyszy od obiektu wynoszącą 30 cm.
- For detailed information regarding suitable plastic substrates, please refer to the Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.