

AZ9550 - AZ9550A

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER



OPIS PRODUKTU

AZ9550 – AZ9550A HP Fade-Out Thinner to rozcieńczalnik do cieniowania idealny do stosowania z nową generacją lakierów bezbarwnych Cromax. Pozwala na osiągnięcie niewidzialnej miejscowej naprawy bez wysiłku.

Idealny rozcieńczalnik do cieniowania do stosowania z nową generacją lakierów bezbarwnych Cromax.

CECHY

- 01** Szybki i łatwy system do cieniowania.
- 02** Łatwe polerowanie.
- 03** Stanowi część koncepcji Fast Repair.
- 04** Wysokiej jakości wykończenie.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

AZ9550 - AZ9550A




HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Product preparation - application Standard



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:	
2K Aktywowany	CC6500 High Performance VOC Clear
2K Aktywowany	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear
2K Aktywowany	3060S EFFICIENCY CLEAR

Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Product preparation - application Puszka spray




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:

2K Aktywowany	CC6500 High Performance VOC Clear
2K Aktywowany	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear
2K Aktywowany	3060S EFFICIENCY CLEAR

Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 810: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 810 g/l.

AZ9550 - AZ9550A

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Metoda cieniowania dla VOC Lakieru bezbarwnego



Poleruj strefę cieniowania przy użyciu gruboziarnistej pasty polerskiej i usuń wszystkie pozostałości. Przeszlifuj strefę przejścia w kierunku obszaru cieniowania przy użyciu np. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc lub podobnych materiałów ściernych od innych dostawców. Wyczyść przygotowaną powierzchnię za pomocą 3911WB Waterborne Final Clean.

Mix CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear according the TDS recommendations. Overcoat Basecoat with ready-to-spray CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear. Fade-out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.

Zastosuj, w ciągu 5 minut, czysty AZ9550 High Performance Fade-Out Rozcieńczalnik nanieść w kilku cienkich warstwach przy obniżonym ciśnieniu natrysku (kiedy stosujemy pistolet natryskowy) na polerowaną strefę cieniowania. Rozpuścić odkurz i wygładzić przejście lakieru bezbarwnego. Wysuszyć zgodnie z TDS zastosowanego lakieru bezbarwnego. Dodatkowe suszenie IR obszaru cieniowania może zmniejszyć ryzyko oderwania się krawędzi podczas polerowania.

W razie potrzeby po wysuszeniu i schłodzeniu, w zależności od jakości wykończenia jakie ma zostać osiągnięte, lekko przeszlifuj strefę przejścia stosując np. 3M Trizact P3000 lub podobny produkt.

Poleruj za pomocą obrotowej maszyny do polerowania. Upewnij się, że kontrolujesz nacisk i kierunek obrotu od zamkniętego filmu lakieru bezbarwnego do obszaru cieniowania.


AZ9550 - AZ9550A

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Produkty

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner
AZ9550A High Performance Fade-Out Thinner

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner should be used with CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear.
- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner nie może być mieszany w proporcji 1:1 z lakierem bezbarwnym CC6500 High Performance VOC Clear i CC6750 Ultra Performance Energy System Clear.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.