

EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR



OPIS PRODUKTU

Imron Fleet Line 2K MS Aluminium Clearcoat EL700 to akrylowy lakier bezbarwny o średniej zawartości cząstek stałych. Produkt przeznaczony do stosowania na gołym, tłoczonym i mazerowanym aluminium, jak również na podłożach wykonanych z lekkich metali.

CECHY

- 01** Zapewnia bardzo dobrą elastyczność i doskonałą przyczepność na metalach lekkich i powierzchniach z tworzywa sztucznego.
- 02** Chroni powierzchnię przed zachodzeniem niepożądanych zmian.

EL700

IMRON® FLEET LINE

2K MS ALUMINIUM CLEAR

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Szczotkowane lub maszynowo obrobione (engine-turned) aluminium
Podłoże musi być prawidłowo przygotowane i oczyszczone przed aplikacją



	Zapr & naprawa elementu		Duża powierzchnia		Standard	
	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
EL700	8	100	8	100	8	100
ET645	1	14	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	14
ET655	-	-	1	14	-	-
ET745	3.2 - 3.6	34 - 38	-	-	-	-
ET750	-	-	-	-	3.2 - 3.6	37 - 42
ET755	-	-	3.2 - 3.6	38 - 43	-	-



Czas żelowania w 20°C: 4 h - 6 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
Pompa membranowa	1.1	2 - 2.5 bar	ciśnienie atomizacji
Pompa membranowa	1.1	0.8 - 1.2 bar	ciśnienie materiału

patrz instrukcja producenta



2 zamknięta warstwa.

z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 10 min - 15 min
przed wygrzewaniem: 15 min - 20 min



	ET645 / ET650 / ET655
20 - 25 °C	12 h - 16 h
55 - 60 °C	45 min - 1 h

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

EL700**IMRON® FLEET LINE
2K MS ALUMINIUM CLEAR****Produkty**

EL700 Imron® Fleet Line 2K MS Aluminium Clear

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast


ET650 Imron® Fleet Line Activator HS

ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow


ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast

ET750 Imron® Fleet Line Thinner


ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 20 - 24 s w 20°C



40 - 60 µm 2 warstwy

**Teoretyczna
wydajność**

335 - 340 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.



EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.