

MONO93

IMRON® FLEET LINE

MONOPRIMER 93



OPIS PRODUKTU

Imron Fleet Line 1K Wash primer MONO93 to podkład o właściwościach antykorozyjnych oraz bardzo dobrych właściwościach wypełniających. Nie zawiera chromianów. Jest przyjazny dla środowiska oraz łatwy w użyciu. Imron Fleet Line 1K Wash primer MONO93 zwiększa przyczepność do różnych powierzchni metalowych.

Wypełniający podkład nawierzchniowy

CECHY

- 01** Nie wymaga stosowania gruntu.
- 02** Umożliwia uzyskanie dobrej powłoki nawierzchniowej, a przy większych powierzchniach zapewnia dobre wtapianie się kolejnych warstw.
- 03** Może być pokryty wszystkimi podkładami nawierzchniowymi i dwukomponentowymi lakierami nawierzchniowymi linii Imron Fleet Line.
- 04** Oferuje bardzo dobrą odporność antykorozyjną na metalach żelaznych.
- 05** Zapewnia dobre właściwości wypełniające.

MONO93

IMRON® FLEET LINE
MONOPRIMER 93

Product preparation - application STANDARD MOKRO NA MOKRO



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
 Stal ocynkowana lub aluminium przeszlifowane i oczyszczone
 Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
 Powłoka Coil-coating, przeszlifowana i oczyszczona



	Standard		Airmix / airless	
	Objęściowo	Wagowo	Objęściowo	Wagowo
MONO93	1	100	1	100
TH93	0.5	40	0 - 0.35	0 - 28



Nie dotyczy



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	ciśnienie wlotowe
Pompa membranowa	1.1	2.5 - 3 bar	ciśnienie atomizacji
Pompa membranowa	1.1	0.8 - 1.2 bar	ciśnienie materiału
Airmix	0.3	90 - 120 bar	ciśnienie materiału
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



Grunt		Podkład gruntujący	
1 warstwa	do zmatowienia	2 - 3 warstwy	z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min - 10 min końcowe odparowanie: 15 min - 30 min



Grunt	Podkład gruntujący
2K Podkład	Imron FleetLine 2K Topcoat


Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(c)(780) 780: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(c)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 780 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 780 g/l.


MONO93**IMRON® FLEET LINE
MONOPRIMER 93****Produkty**

MONO93 Imron® Fleet Line Monoprimer 93


TH93 Imron® Fleet Line Thinner 93

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 20 - 30 s w 20°C



15 - 20 µm grunt
25 - 30 µm Podkład gruntujący

**Teoretyczna
wydajność**

290 - 300 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszki.
- Dokładnie wymieszaj ręcznie przed umieszczeniem puszki na mieszalniku.
- Nie stosować szpachli poliestrowej lub epoksydowego podkładu gruntującego na ten produkt. Wpłyne to niekorzystnie na utwardzenie się i przyczepność produktów poliestrowych i epoksydowych.
- Przy użyciu utwardzanego materiału starszego jak 5 dni wystąpią problemy z przyczepnością i rozlewnością.



MONO93

IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.