

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC



OPIS PRODUKTU


Special Putty Kit for Plastic PP0480 to szpachla stosowana do usuwania małych uszkodzeń, takich jak zarysowania. Produkt przeznaczony do wszystkich zewnętrznych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. Zestaw składa się z dwóch produktów: czarnej szpachli Plastic Putty PP0481 oraz utwardzacza w postaci pasty BPO Hardener.

CECHY

- 01 Po szlifowaniu pozostaje w pełni elastyczna.
- 02 Czarny kolor szpachli pasuje do większości zewnętrznych elementów z tworzywa sztucznego.
- 03 Łatwa aplikacja.
- 04 Gładka powierzchnia bez porów.
- 05 Łatwe szlifowanie.
- 06 Świetna przyczepność na wszystkich elementach zewnętrznych wykonanych z tworzyw sztucznych.

PP0480**SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC****Product preparation - application STANDARD**

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone

Dla najlepszych parametrów technologicznych korzystne jest użycie gruntu na tworzywa Plastic Primer. Jedna warstwa, czas odparowania 10 minut w temperaturze 18-22°C

Nowe, zewnętrzne części samochodowe z typowych tworzyw sztucznych, wygrzewać przez 60 min w temp. 60-65°C/ pierwsze czyszczenie wykonać przy użyciu drobnej włókniny ścierniej nasączonej zmywaczem do tworzyw sztucznych/ czyszczenie końcowe wykonać przy użyciu niepylącej ściereczki nasączonej zmywaczem do tworzyw sztucznych



	5-35°C
	Wagowo
PP0481	100
BPO Hardener	2



Czas żelowania w 20°C: 4 min - 6 min




Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



	BPO Hardener
20 °C	30 min



P120 - P240
P120 - P240



2K Uelastyczniony Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 240: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 240 g/l.

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC

Produkty

PLASTIC PUTTY

BPO HARDENER



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Starannie oczyścić podłoże uszkodzonego plastikowego elementu, następnie przeszlifować uszkodzoną powierzchnię przy użyciu papieru ściernego gradacji P120 - P180.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- W celu uzyskania bardzo dobrej przyczepności, przed naniesieniem szpachli zaleca się użycie produktu Plastic Adhesion Promotor 800R/800RA , 1 warstwa, czas odparowania 10 min.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.