

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 CIENKOZIARNISTA - AU179 GRUBOZIARNISTA

OPIS

Żywica strukturalna do stosowania w 2-składnikowych warstwach wierzchnich lub 2-składnikowych lakierach bezbarwnych.

Skład na bazie związku zmodyfikowanych żywic akrylowych.

PRODUKTY

AU177	Żywica strukturalna cienkoziarnista
AU179	Żywica strukturalna gruboziarnista

WŁAŚCIWOŚCI

- Żywice są przezroczyste i mogą być stosowane w 2-składnikowych warstwach wierzchnich i lakierach bezbarwnych wymienionych poniżej: Centari[®] 500 HB*, Centari[®] 501*, Centari[®] 5035, Imron[®] 700*, 120S*/1200S*, 679S*, 696S*, 3050S*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 i CC6600.
- Żywice są przezroczyste i mogą być stosowane w 2-składnikowych warstwach wierzchnich systemu Imron[®] Fleet Line i lakierach bezbarwnych wymienionych poniżej: Imron[®] Traffic*, Imron[®] Elite, Imron[®] Elite HDC i EL500.

* Produkt nie dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 CIENKOZIARNISTA - AU179 GRUBOZIARNISTA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Proporcje mieszania dla 2-składnikowych warstw wierzchnich

Mat i gruba struktura:

Dodać AU177-AU179 do żywicy danego systemu w proporcjach 100% do maksymalnie 200%.

- Przy kolorach pastelowych wymagane jest dodanie 150% AU177-AU179.
- Przy kolorach zawierających tylko 200 g pigmentu/l lub mniej (zapoznaj się z narzędziami kolorystycznymi), wymagane jest dodanie od 80% do 120 % AU177-AU179.

Cienka struktura:

Dodać AU177-AU179 do żywicy danego systemu w proporcjach 50 %.

- Można dodawać mniej niż 100% AU177-AU179 w celu otrzymania mniej strukturalnego koloru o wyższym połysku.

Proporcje mieszania dla 2-składnikowych warstw wierzchnich Imron® Fleet Line

Imron® Elite struktura:

Dodać AU177-AU179 do mieszanki (= PT199 + EL580) w proporcjach 50 % do 150 %.

Imron® Elite HDC struktura:

Dodać AU177-AU179 do żywicy systemu (= EL560) w proporcjach 50 % do 150 %

Imron® Traffic* struktura:

Dodać AU177-AU179 do żywicy (= TR530*) w proporcjach 50 % do 150 %

* Produkt nie dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 CIENKOZIARNISTA - AU179 GRUBOZIARNISTA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU (C.D)

Proporcje mieszania dla 2-składnikowych lakierów bezbarwnych

Mat i gruba struktura:

Wymieszać bezbarwny z AU177-AU179 w proporcjach wagowych 100/70. (bezbarwny/AU177-AU179).

- Kombinacja 120S*/AU177-AU179, 1200S*/AU177-AU179 jest dopuszczalna tylko w proporcjach 100/60.

Cienka struktura:

Wymieszać bezbarwny z AU177-AU179 w proporcjach wagowych 100/50.

- Można zastosować inne proporcje wagowe pomiędzy 20% i 70 % AU177-AU179 w celu otrzymania mniejszej struktury lakieru bezbarwnego o wyższym połysku.

* Produkt nie dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

Proporcje mieszania dla 2-składnikowych lakierów bezbarwnych Imron® Fleet Line

Mat i gruba struktura

Wymieszać EL500 z AU177-AU179 w proporcjach wagowych 100/50.

Cienka struktura

Wymieszać EL500 z AU177-AU179 w proporcjach wagowych 100/50.

- Można zastosować inne proporcje wagowe pomiędzy 20% i 70 % AU177-AU179 w celu otrzymania mniejszej struktury lakieru bezbarwnego o wyższym połysku.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 CIENKOZIARNISTA - AU179 GRUBOZIARNISTA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU (C.D)

	Informacja kolorystyczna	Zapoznać się z recepturą.			
 	Standardowe proporcje mieszania dla 2-składnikowej warstwy wierzchniej dostosowanej do dyrektywy 2004/42/UE	Centari® 5035	4		
		XK203	1		
		Imron® Elite	3		
		ET645	1		
 	Standardowe proporcje mieszania dla 2-składnikowego lakieru bezbarwnego dostosowanego do dyrektywy 2004/42/UE	ET rozpuszczalnik	0,4-0.7		
		Imron® Elite HDC	3		
		ET645	1		
		ET rozpuszczalnik	0,4-0.7		
		3550S	4		
		XK203	1		
		3750S / 3760S	4		
		XK203	1		
		XB387	0,5		
		3800S	4		
		XK203	1		
	Nakładanie	Odnieść się do oryginalnych Danych Technicznych wybranego systemu.			
			Mieszanie	Zalecane jest dokładne wymieszanie pigmentów, żywicy i żywicy matującej przed i po dodaniu utwardzacza.	
				Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.	

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 CIENKOZIARNISTA - AU179 GRUBOZIARNISTA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU (C.D)

	Informacja kolorystyczna	Zapoznać się z recepturą.	
 	Standardowe proporcje mieszania dla 2-składnikowej warstwy wierzchniej nie dostosowanej do dyrektywy 2004/42/UE	Centari® 500 HB	3
		256S	1
		AK360	0,6
		Centari® 501	4
		256S	1
		AB380	1
		Imron® 700	4-1
		256S	1
		AU370	0,5-1
		Imron® Traffic	4
		ET645	1
		ET rozpuszczalnik	1
 	Standardowe proporcje mieszania dla 2-składnikowego lakieru bezbarwnego nie dostosowanego do dyrektywy 2004/42/UE	120S	3
		256S	1
		1200S	3
		256S	1
		XB383	0,4
		679S	3
		256S	1
		AB380/XB383	0,6
		696S	3
		256S	1
		3050S	3
		256S	1
		3050S	4
		XK203	1
Nakładanie		Odnieść się do oryginalnych Danych Technicznych wybranego systemu.	
	Mieszanie	Zalecane jest dokładne wymieszanie pigmentów, żywicy i żywicy matującej przed i po dodaniu utwardzacza.	
Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.			

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 CIENKOZIARNISTA - AU179 GRUBOZIARNISTA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami Danych Technicznych wybranego systemu.

MYCIE OPRZYRZĄDOWANIA

Stosować właściwy zmywacz rozcieńczalnikowy do pistoletów.

UWAGI

- Żywyce strukturalne **nie mogą** być używane w warstwach bazowych i w podwarstwach.
- Nie ma potrzeby dodawania 805R aby uelastycznić produkt, AU177 i AU179 nadają wystarczającą elastyczność pół-elastycznym częściom plastikowym.
W pełni elastycznych lakierów strukturalnych nie można uzyskać stosując tę technologię.
- Korzystając z dokumentacji kolorystycznej można odwzorować większość fabrycznych kolorów strukturalnych.
- Dobrze wymieszać żywyce strukturalne przed użyciem.
- AU177 i AU179 mogą być mieszane razem w każdej proporcji.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.

DANE O PRODUKCIE

Dyrektywa 2004/42/UE: 2004/42/IIIB(e)(840)600: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla tego produktu (produkt kategorii: IIIB(e)) w formie gotowej do użycia to maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do użycia to maksymalnie 600 g/l.

BEZPIECZEŃSTWO

Ten produkt jest sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (EC) 1272/2008 (CLP) Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Zaleca się, aby podczas aplikacji używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 CIENKOZIARNISTA - AU179 GRUBOZIARNISTA

Wszystkie inne produkty wymienione jako elementy systemu lakierniczego są produktami Cromax®. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy material zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materialami lub dodatkami nie występującymi w ofercie Cromax®, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.