

WB2050

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR



OPIS PRODUKTU

Dodatek WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor zapewnia doskonały wygląd warstwy lakieru. Produkt umożliwia łatwiejszą aplikację i pomaga uzyskać bardziej jednolitą powierzchnię. Produkt jest rekomendowany do stosowania wyłącznie z kolorami solidowymi. Nawet w niesprzyjających warunkach klimatycznych WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor zapewnia doskonałe wykończenie.

CECHY


- 01** Ze względu na lepszą rozlewność lakieru bazowego aplikacja jest łatwiejsza.
- 02** Zaraz po wyschnięciu można użyć ściereczki antystatycznej.
- 03** Zapewnia gładką powierzchnię.
- 04** Do stosowania wyłącznie z kolorami solidowymi.
- 05** Lepszy efekt końcowy po aplikacji lakieru bezbarwnego.
- 06** W ekstremalnych warunkach klimatycznych (niska wilgotność) WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor zapewnia lepszą budowę warstwy i zapobiega powstawaniu wad.



Product preparation - application z WB2050 Basecoat Promotor



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Patrz oryginalna Cromax Pro Basecoat karta techniczna TDS dla wybranej jakości.



dla kolorów 2-warstwowych		Lakier bazowy	Promotor*	Regulator lepkości Basecoat Controller		
		Cromax Pro	WB2050	WB2040/ WB2043/ WB2045		
Standard	Kolory z efektem	100	-	20		
Standard	Kolory Solid	90	10	10		
dla kolorów 3-warstwowych		Lakier bazowy	Promotor*	Utwardzacz	Regulator lepkości Basecoat Controller	
		Cromax Pro	WB2050	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045	
Standard	Kolory z efektem	100	-	-	20	
Standard	Kolory Solid	86	9	5	10	
Standard	Środek do cieniowania	100	-	5	-	
dla kolorów Specjalnych (zawierające WB1735)		Lakier bazowy	Promotor*	Regulator lepkości Basecoat Controller		
		Cromax Pro	WB2050	WB2045		
Standard	Kolory z efektem	100	-	50		
Z Cromax Pro Basecoat Activator WB2075		Lakier bazowy	Promotor*	Środek do cieniowania	Utwardzacz	Regulator lepkości Basecoat Controller
		Cromax Pro	WB2050	WB2091/ WB2093	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Do stosowania pod CC6750		Kolory Solid	86	9	-	10
		Cieniowanie	-	-	95	-
Underhood / interior		Kolory z efektem	90	-	10	20
		Kolory Solid	90	-	10	10

*Dobrze wymieszać po dodaniu WB2050 Basecoat Promotor



Patrz oryginalna Cromax Pro Basecoat karta techniczna TDS dla wybranej jakości.
Zużyć w ciągu tego samego dnia roboczego. Kolory powinny być przechowywane bez dodatku WB2050 Basecoat Promotor.



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Patrz oryginalna Cromax Pro Basecoat karta techniczna TDS dla wybranej jakości.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Patrz oryginalna Cromax Pro Basecoat karta techniczna TDS dla wybranej jakości.

patrz instrukcja producenta



1.5 warstwy

Patrz oryginalna Cromax Pro Basecoat karta techniczna TDS dla wybranej jakości.



Dla opcji suszenia, patrz strona ze szczegółowymi informacjami.



Lakier bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/II(B)(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 420 g/l.


WB2050

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR


Produkty

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



12 - 25 µm



Patrz oryginalna karta techniczna TDS dla wybranej jakości.



Czyścić pistolet po użyciu produktów wodorozcieńczalnych przy zastosowaniu odpowiedniego środka myjącego.

Uwagi

- Mieszanie WB2050 Basecoat Promotor na mieszalniku nie jest zalecane. Delikatnie potrząśnij przed użyciem.
- WB2050 Basecoat Promotor jest przeznaczony do stosowania w krytycznych warunkach, np. przy niskiej wilgotności i intensywnym suszeniu.
- Nie stosować WB2050 Basecoat Promotor w klimacie o wysokiej wilgotności > 50% wilgotności względnej.
- Informacje na temat wszystkich istotnych procesów aplikacji można znaleźć w oryginalnej karcie technicznej TDS Cromax Pro Basecoat.
- Po dodaniu WB2050 Basecoat Promotor do Cromax Pro Basecoat, upewnij się, że mieszanka została dobrze wymieszana przed dodaniem regulatora lepkości Cromax Pro Basecoat Controller.
- W celu wyboru kontrolera lepkości należy zapoznać się z Przewodnikiem klimatycznym.



WB2050

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C
Wilgotność względna	Spoiwo	Promotor	Controller	TN800W
< 15%	Standarowe spoiwa	WB2050	WB2045	-
15% - 25%	Standarowe spoiwa	WB2050	WB2043	-
26% - 35%	Standarowe spoiwa	WB2050	WB2043	-
36% - 50%	Standarowe spoiwa	WB2050	WB2040	-

> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C
Wilgotność względna	Spoiwo	Promotor	Controller	TN800W
< 12%	Wolne spoiwa	-	WB2045	10%
13% - 25%	Standarowe spoiwa	WB2050	WB2045	10%
26% - 35%	Standarowe spoiwa	WB2050	WB2043	(10%)
> 35%	Standarowe spoiwa	WB2050	WB2040/3	-
> 50%	Standarowe spoiwa	-	WB2040 (20-30%)	-

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.