

3050S

CHROMACLEAR®



Descrição do Produto

O ChromaClear 3050S é um verniz base solvente versátil, com ciclos de secagem curtos, excelente resistência e retenção de brilho. É fácil de usar e pode ser aplicado sobre todas as bases bicamada aquosas ou solventes da Cromax.

Verniz com excelente aspecto com ciclos de secagem curtos

Características

- 01** Combina uma aplicação muito simples com riscos reduzidos de escorridos.
- 02** Possui propriedades de secagem muito rápidas - 20 minutos a 60°C.
- 03** Pode ser aplicado sobre todas as bases bicamada aquosas ou solventes da Cromax.
- 04** Oferece uma vasta gama de aplicações.
- 05** Excelente durabilidade, resistência e retenção de brilho.
- 06** Rápido rendimento; ajuda a aumentar a produtividade.

Ficha Técnica

3050S


CHROMACLEAR®



Product preparation - application Referência - XK



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Cromax Pro Base Bicamada / Cromax Base Bicamada: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.

Centari Bases Bicamada: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.

Acabamentos existentes: As superfícies têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação.



M-6152 / M-6153

	Retoque e reparação painel		Referência		Superfície grande	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
3050S	4	100	4	100	4	100
XK203 *	1	27	-	-	-	-
XK205	-	-	1	27	-	-
XK206	-	-	-	-	1	28

* XK203 é apenas recomendado para interiores, reparações de painel e localizadas.



Tempo de vida da mistura a 20°C: 2 h 45 min



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



2 demãos

Evaporação de solventes entre demãos e final: 5 min



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 h 30 min	6 h	-
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 5 min
Potência total: 15 - 20 min

Conforme COV

Esta mistura de produto não é conforme COV.

Ficha Técnica

3050S


CHROMACLEAR®



Product preparation - application Referência - MS



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Cromax Pro Base Bicamada / Cromax Base Bicamada: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.

Centari Bases Bicamada: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.

Acabamentos existentes: As superfícies têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação.



M-6152 / M-6153

	Referência	
	Volume	Peso
3050S	3	100
AK260	1	35



Tempo de vida da mistura a 20°C: 4 h



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
"Compliant"	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



2 demãos

Evaporação de solventes entre demãos e final: 5 min



	256S	AK260
20 °C	2 h	6 h
60 - 65 °C	20 min	30 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.

50% potência: 5 min

Potência total: 15 - 20 min

Conforme COV

Esta mistura de produto não é conforme COV.

Ficha Técnica

3050S

CHROMACLEAR®



Produtos

3050S ChromaClear®


AK260 High Solids Activator

XK203 Low Emission Activator Fast


XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow


Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



DIN 4: 16 - 18 s a 20°C




45 - 65 µm

Rendimento teórico

395 - 400 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



3050S ChromaClear® pode ser repintado dentro de 24 horas, sem lixagem intermédia



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Conceder um período adicional de tempo para pré-aquecimento até temperatura de painel.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Defeitos localizados de pulverização no verniz podem ser eliminados com AK350/AK350A com pressão de aplicação muito baixa. Isto deve ser feito no máximo até 5 min. depois da aplicação do verniz e deve evitar-se em peças horizontais.
- Fechar bem a embalagem do activador imediatamente após o uso, senão este produto reagirá com a humidade relativa do ar e perderá o seu efeito endurecedor.
- Para sistemas semi-flexíveis pode ser adicionado 10% de 805R Aditivo Flexibilizante ao produto base. As proporções de Activador e Diluente permanecem iguais.
- Para sistemas completamente flexíveis as proporções de misturas estão disponíveis no Chromaweb.

Ficha Técnica

3050S

CHROMACLEAR®



Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.