

42R - 44R - 46R 1K QUICKPRIME



Descrição do Produto

O QuickPrime 1K Cinzento Claro 42R / Cinzento Médio 44R / Cinzento Escuro 46R é um wash primer universal, fornecido em latas de spray de 400 ml. Foi desenvolvido para pequenas áreas lixadas até a chapa, incluindo metal nu. Faz parte do conceito ValueShade, que proporciona o substrato ideal para qualquer cor de acabamento.

Wash Primer - Aparelho Universal com conceito ValueShade

Características

- 01** Adequado para isolar pequenas áreas lixadas até à chapa.
- 02** Disponível nas cores Cinzento claro, Cinzento médio e Cinzento escuro.
- 03** Proporciona óptima resistência contra a corrosão.
- 04** Pode ser usado como primário não lixável.
- 05** Faz parte do conceito ValueShade.
- 06** Proporciona excelentes propriedades de aderência sobre metais ferrosos lixados e ligas leves, excepto aço inoxidável.

Ficha Técnica

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



Product preparation - application Referência




É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.




Pequenas áreas lixadas até ao metal nu, p. ex. em arestas e cantos.
Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Primário OEM (primário cataforese), lixado e desengordurado.



Agitar antes de usar. (durante pelo menos dois minutos)
Realizar teste de aplicação após abanar.



Não aplicável




1 - 3 demãos

evaporação final de solventes: 15 min - 8 h



Se desejável, leve despolimento com tela de lixagem ultra-fina.



Aparelho 2K
Centari Bases Bicamada + verniz
Esmalte 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 695: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 695 g/l.

Ficha Técnica

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



Produtos

42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 µm por demão



Depois de usar, colocar a embalagem virada para baixo e pulverizar brevemente para limpar o bico.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Não repintar com produtos poliéster, epoxi ou base aquosa.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.