

# AK350 - AK350A

## FADE-OUT THINNER



### Descrição do Produto

O Diluente de Retoques AK350 / AK350A conforme COV desenvolvido para permitir retoques localizados suaves e praticamente invisíveis realizados com esmaltes ou vernizes 2K da Cromax.

### Características

- 01 Rápido e fácil de usar para suavizar zonas de retoques localizados realizados com acabamentos 2K ou vernizes 2K da Cromax.

# Ficha Técnica

## AK350 - AK350A


### FADE-OUT THINNER



#### Product preparation - application Referência - COV




É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



#### Pode ser utilizado com:

	Veículos ligeiros	Imron® Fleet Line
<b>Verniz 2K activado</b>	CC6700	EL500
	CC6600	EL600
	CC6400	
	CC6750	
	3750S / 3760S	
	3800S	
	VR-1120	
<b>Esmalte 2K activado</b>	Centari® 5035	Imron® Elite
		Imron® Elite HDC

Para instruções recomendadas ver páginas seguintes



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 750: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 750 g/l.

# Ficha Técnica

**AK350 - AK350A**

## FADE-OUT THINNER




### Product preparation - application Embalagem spray



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Para aplicações COV e não-COV ver as páginas correspondentes da Aplicação Referência.  
Para instruções recomendadas ver páginas seguintes



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(e)770: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 770 g/l.

# Ficha Técnica

**AK350 - AK350A**

## FADE-OUT THINNER



### Técnica de disfarce para Verniz COV



Lixar a área de disfarce e a zona de transição para a pintura antiga intacta, p. ex. com 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc ou abrasivo similar de outra marca.

Opcional: polir área de disfarce mais ampla com pasta de polir grossa, para evitar defeitos.

Desengordurar a área preparada com 3911WB Desengordurante Base Água Final.

Misturar qualquer Cromax Verniz 2K conforme recomendações da FT. Repintar a Base Bicamada com a mistura pronta a aplicar de Cromax Verniz 2K.

Aplicar técnica de disfarce ao verniz em demãos sucessivamente mais alargadas com pressão reduzida dentro da área lixada.

Aplicar, no prazo de 5 minutos, o AK350/AK350A puro em várias demãos finas com pressão reduzida sobre a área de disfarce. Suavizar a transição do Cromax Verniz 2K e manter-e dentro da área lixada com P3000.

Opcional: Manter-se dentro da área de polimento.

Secar conforme recomendações da FT do verniz respectivo.

Secagem IV adicional da área de disfarce pode reduzir o risco de a orla se enrolar quando polida.

Se necessário, lixar suavemente a zona de transição após secagem e arrefecimento dependendo do acabamento que se deseja obter, p. ex. com 3M Trizact P3000 ou comparável.

Polir utilizando uma máquina de polir rotativa. Assegurar o controlo da pressão de contacto e a direcção de rotação do filme de verniz fechado para a área de disfarce.

# Ficha Técnica

**AK350 - AK350A**



## FADE-OUT THINNER

### Técnica de disfarce para Esmalte COV



Lixar a área de disfarce e a zona de transição para a pintura antiga intacta, p. ex. com 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc ou abrasivo similar de outra marca.

Opcional: polir área de disfarce mais ampla com pasta de polir grossa, para evitar defeitos.

Desengordurar a área preparada com 3911WB Desengordurante Base Água Final.

Misturar qualquer Cromax Esmalte 2K conforme recomendações da FT. Aplicar esta mistura do Cromax Esmalte 2K até opacidade sobre a área de reparação e aplicar técnica de disfarce em demãos sucessivamente mais alargadas com pressão reduzida dentro da área de disfarce lixada.

Aplicar, no prazo de 5 minutos, o AK350/AK350A puro em várias demãos finas com pressão reduzida sobre a área de disfarce. Suavizar a transição do Cromax Verniz 2K e manter-e dentro da área lixada com P3000.

Opcional: Manter-se dentro da área de polimento.

Secar conforme as recomendações da FT do esmalte respectivo.

Secagem IV adicional da área de disfarce pode reduzir o risco de a orla se enrolar quando polida.

Se necessário, lixar suavemente a zona de transição após secagem e arrefecimento dependendo do acabamento que se deseja obter, p. ex. com 3M Trizact P3000 ou comparável.

Polir utilizando uma máquina de polir rotativa. Assegurar o controlo da pressão de contacto e a direcção de rotação do filme de verniz fechado para a área de disfarce.

# Ficha Técnica

## AK350 - AK350A


### FADE-OUT THINNER



#### Product preparation - application Referência não-COV



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



#### Pode ser utilizado com Verniz 2K para veículos ligeiros activado (volume):

AK350	1	1	1
1200S	1	-	-
3050S	-	1	-
679S	-	-	1

#### Can be used with Passenger Cars 2K Activated Topcoat (volume):

AK350	1	1
Centari 500(HB)	1	-
Centari 501	-	1

#### Pode ser utilizado com Imron Fleet Line Esmalte 2K activado (volume):

AK350	1	1	1
Imron 700	1	-	-
Imron Traffic	-	-	1

Para instruções recomendadas ver páginas seguintes



Consultar a FT original da qualidade seleccionada.

Conforme COV

Esta mistura de produto não é conforme COV.


# Ficha Técnica

**AK350 - AK350A**



## FADE-OUT THINNER

### Técnica de disfarce para Verniz não-COV



Lixar a área de disfarce e a zona de transição para a pintura antiga intacta, p. ex. com 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc ou abrasivo similar de outra marca.

Opcional: polir área de disfarce mais ampla com pasta de polir grossa, para evitar defeitos.

Desengordurar a área preparada com 3920S Desengordurante.

Misturar qualquer Cromax Verniz 2K conforme recomendações da FT. Repintar a Base Bicamada com a mistura pronta a aplicar de Cromax Verniz 2K.

Aplicar técnica de disfarce ao verniz em demãos sucessivamente mais alargadas com pressão reduzida dentro da área lixada.

Misturar o AK350 Diluente de Retoques 1:1 com a mistura pronta a aplicar do Cromax Verniz 2K e aplicar, no prazo de 5 minutos, em demãos finas com pressão reduzida sobre a área de disfarce. Suavizar a zona de transição do Cromax Verniz 2K e manter-se dentro da área de disfarce lixada com P3000.

Nota: A área de reparação pode ser alargada com AK350/AK350A puro para suavizar a zona de transição.

Opcional: Manter-se dentro da área de polimento.

Secar conforme FT do verniz respectivo.

Secagem IV suplementar da área de disfarce pode reduzir o risco de a orla se enrolar quando polida.

Se necessário, lixar suavemente a zona de transição após secagem e arrefecimento dependendo do acabamento que se deseja obter, p. ex. com 3M Trizact P3000 ou comparável.

Polir utilizando uma máquina de polir rotativa. Assegurar o controlo da pressão de contacto e a direcção de rotação do filme de verniz fechado para a área de disfarce.


# Ficha Técnica

**AK350 - AK350A**

## FADE-OUT THINNER



### Técnica de disfarce para Esmalte não-COV



Lixar a área de disfarce e a zona de transição para a pintura antiga intacta, p. ex. com 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc ou abrasivo similar de outra marca.

Opcional: polir área de disfarce mais ampla com pasta de polir grossa, para evitar defeitos.

Desengordurar a área preparada com 3920S Desengordurante.

Misturar qualquer Cromax Esmalte 2K conforme recomendações da FT. Aplicar esta mistura do Cromax Esmalte 2K até opacidade sobre a área de reparação e aplicar técnica de disfarce em demãos sucessivamente mais alargadas com pressão reduzida dentro da área de disfarce lixada.

Misturar o AK350 Diluente de Retoques 1:1 com a mistura pronta a aplicar do Cromax Esmalte 2K e aplicar, no prazo de 5 minutos, em demãos finas com pressão reduzida sobre a área de disfarce. Suavizar a zona de transição do Cromax Esmalte 2K e manter-se dentro da área de disfarce lixada com P3000.

Nota: A área de reparação pode ser alargada com AK350/AK350A puro para suavizar a zona de transição.

Opcional: Manter-se dentro da área de polimento.

Secar conforme FT do verniz respectivo.

Secagem IV suplementar da área de disfarce pode reduzir o risco de a orla se enrolar quando polida.

Se necessário, lixar suavemente a zona de transição após secagem e arrefecimento dependendo do acabamento que se deseja obter, p. ex. com 3M Trizact P3000 ou comparável.

Polir utilizando uma máquina de polir rotativa. Assegurar o controlo da pressão de contacto e a direcção de rotação do filme de verniz fechado para a área de disfarce.

# Ficha Técnica

**AK350 - AK350A**

## FADE-OUT THINNER



### Produtos

AK350 Fade-Out Thinner

AK350A Fade-Out Thinner



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

### Observações

- AK350 / AK350A não podem ser usados com o CC6500 Verniz COV High Performance.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.