

# AXT200

## MATT CLEARCOAT



### Descrição do Produto

Este verniz destina-se exclusivamente à reparação de pinturas texturadas foscas dos carros PSA.

### Características

- 01 Utilizável como superfície texturizada com acabamento mate.
- 02 Fácil aplicação em 2 demãos.
- 03 É necessário um processo de reparação muito específico desenvolvido pela Axalta.
- 04 Através das melhores práticas também são necessários produtos específicos (CS222 e C065).
- 05 Resultados de brilho reproduzíveis.

# Ficha Técnica

## AXT200

## MATT CLEARCOAT



### Product preparation - application Fosco:



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



As superfícies têm de ser preparadas de acordo com as recomendações da FT da Base Bicamada seleccionada.



|        | Níveis de brilho |        |
|--------|------------------|--------|
|        | Mínimo           | Máximo |
|        | Peso             | Peso   |
| AU175  | 20               | 70     |
| AXT200 | 80               | 30     |

Todos os outros rácios em peso com AU175 são permitidos para obtenção de graus de brilho intermédios. Homogeneizar adequadamente a mistura Verniz - Resina Foscante antes de adicionar o activador.

|                | Referência |      |
|----------------|------------|------|
|                | Volume     | Peso |
| AXT200 / AU175 | 3          | 100  |
| VR-1131        | 1          | 35   |

Homogeneizar convenientemente a mistura pronta a aplicar para evitar a formação de grumos.



a 20°C: 45 min - 1 h



|             | Bico da pistola | Pressão de aplicação |                    |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| "Compliant" | 1.3 - 1.4       | 1.8 - 2 bar          | pressão de entrada |

consultar instruções do fabricante



1 Aplicar uma primeira demão formando filme contínuo e uniforme.  
- Evitar sobrecarregar  
- Manter distância de aplicação constante.

com intervalo para evaporação de solventes: 10 min

2 Aplicar uma segunda demão formando filme contínuo e uniforme.  
- Evitar sobrecarregar utilizando técnica de sobreposição das passagens desfasada.  
- Manter distância de aplicação constante.

evaporação final de solventes: 10 min



|            | VR-1131         |
|------------|-----------------|
| 60 - 65 °C | 40 min - 45 min |

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 515: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 515 g/l.

# Ficha Técnica

## AXT200


## MATT CLEARCOAT



### Product preparation - application Texturado Fosco



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



As superfícies têm de ser preparadas de acordo com as recomendações da FT da Base Bicamada seleccionada.



|        | Referência | Ajustes alternativos |      |
|--------|------------|----------------------|------|
|        | Peso       | Peso                 | Peso |
| AXT200 | 45         | 50                   | 40   |
| AU175  | 55         | 50                   | 60   |

Todos os outros rácios em peso com AU175 são permitidos para obtenção de graus de brilho intermédios. Homogeneizar convenientemente a mistura CS222 / Syloid C065 antes da respectiva adição à tinta. Homogeneizar adequadamente a mistura Verniz - Resina Foscante antes de adicionar o activador.

|                | Referência |
|----------------|------------|
|                | Peso       |
| AXT200 / AU175 | 100        |
| VR-1131        | 35         |
| CS222          | 6          |
| C065           | 0.7        |

Homogeneizar convenientemente a mistura pronta a aplicar para evitar a formação de grumos.



a 20°C: 45 min - 1 h



|             | Bico da pistola | Pressão de aplicação |                    |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| "Compliant" | 1.3 - 1.4       | 1.8 - 2 bar          | pressão de entrada |

consultar instruções do fabricante



1 Aplicar uma primeira demão formando filme contínuo e uniforme.

- Evitar sobrecarregar
- Manter distância de aplicação constante.

com intervalo para evaporação de solventes: 10 min

2 Aplicar uma segunda demão formando filme contínuo e uniforme.

- Evitar sobrecarregar utilizando técnica de sobreposição das passagens desfasada.
- Manter distância de aplicação constante.

evaporação final de solventes: 10 min



|            | VR-1131 |
|------------|---------|
| 60 - 65 °C | 45 min  |

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 515: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 515 g/l.

# Ficha Técnica

**AXT200**

## MATT CLEARCOAT



### Produtos

AXT200 Matt Clearcoat


AU175 Flattening Binder

VR-1131 ValueActivator


CS222 Texture Additive 50

Texture additive Syloid C065

### Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



DIN 4: 18 - 23 s a 20°C

### Rendimento teórico

435 m<sup>2</sup>/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

# Ficha Técnica

**AXT200**

## MATT CLEARCOAT



### Observações

- Fosco:
  - Verificar a conformidade da cor e do brilho da área reparada em condições de luz do dia.
  - Aplicar previamente chapas de teste de cor para verificar a conformidade da cor e do brilho.
  - Misturar e aplicar para manter homogéneo tanto quanto possível o aditivo dentro da mistura pronta a aplicar.
  - Uma aplicação demasiado molhada produz mais brilho final. Uma aplicação demasiado seca provoca manchas.
  - Tenha em atenção o modo de isolamento pois a orla é difícil de remover por lixagem e polimento.
  - Tenha em atenção que o grau de brilho pode diminuir um pouco após uma noite depois do ciclo de secagem completo.
  - O resultado final deve ser verificado à luz do dia. A luz artificial pode alterar o aspecto visual.
- Texturado Fosco:
  - Aplicar previamente chapas de teste de cor para verificar a conformidade da cor, do brilho e da estrutura.
  - Verificar a conformidade da cor e do brilho da área reparada em condições de luz do dia.
  - Misturar e aplicar para manter homogéneo tanto quanto possível o aditivo texturante dentro da mistura pronta a aplicar.
  - A mistura pronta a aplicar deve ser filtrada por um filtro de 190 micron. Não utilize filtros na pistola de aplicação.
  - Para a reparação destas cores especiais é recomendada a aplicação da lateral completa. Devido à superfície texturada especial, a repintura de uma peça isolada, como também um retoque localizado ou disfarce não é recomendado/possível.
  - Uma aplicação demasiado molhada produz menos estrutura e mais brilho final. Uma aplicação demasiado seca provoca manchas.
  - Tenha em atenção o modo de isolamento pois a orla é difícil de remover por lixagem e polimento.
  - Tenha em atenção que o grau de brilho pode diminuir um pouco após uma noite depois do ciclo de secagem completo.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.