

MONO93

IMRON® FLEET LINE

MONOPRIMER 93



Descrição do Produto

O Wash Primer 1K MONO93 do Imron Fleet Line é um wash primer-aparelho com propriedades anti-corrosivas e de enchimento. É isento de cromato, ambientalmente responsável e fácil de aplicar. O Wash Primer 1K MONO93 do Imron Fleet Line promove a aderência sobre diversos metais.

Wash primer-aparelho de enchimento

Características

- 01** Não necessita primário.
- 02** Fornece uma boa retenção do brilho do acabamento e óptima absorção da pulverização em superfícies de grande dimensão.
- 03** Oferece óptima resistência à corrosão em metais ferrosos.
- 04** Possui boas propriedades de enchimento.
- 05** Pode ser repintado com aparelhos 2K e esmaltes do ImronFleet Line.

Ficha Técnica

MONO93



IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Product preparation - application Referência não - Lixável



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Aço lixado e desengordurado.
Chapa aço galvanizado ou alumínio, desengordurada e lixada.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Coil coating, lixado e desengordurado



	Referência		Airmix / airless	
	Volume	Peso	Volume	Peso
MONO93	1	100	1	100
TH93	0.5	40	0 - 0.35	0 - 28



Não aplicável



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	pressão de entrada
Bomba de membrana	1.1	2.5 - 3 bar	pressão de atomização
Bomba de membrana	1.1	0.8 - 1.2 bar	Pressão do produto
Airmix	0.3	90 - 120 bar	Pressão do produto
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



Primário		Primário-aparelho	
1 demão	período de evaporação até foscar	2 - 3 demãos	com intervalo para evaporação de solventes: 5 min - 10 min evaporação final de solventes: 15 min - 30 min



Primário	Primário-aparelho
Aparelho 2K	Imron FleetLine Esmaltes 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(780) 780: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na forma pronta a usar, é no máximo de 780 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 780 g/l.

Ficha Técnica

MONO93




IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Produtos


MONO93 Imron® Fleet Line Monoprimer 93

TH93 Imron® Fleet Line Thinner 93

Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



DIN 4: 20 - 30 s a 20°C



15 - 20 µm primário
25 - 30 µm Primário aparelho

Rendimento teórico

290 - 300 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- Não usar betume poliéster ou primário para aparelho epóxico sobre o este produto. O endurecimento e aderência dos produtos de poliéster e epóxidos serão afectados.
- Surgirão problemas de aderência e alastramento, se mistura do produto com endurecedor tiver mais de 5 dias.

Ficha Técnica

MONO93



IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.