

P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR



Descrição do Produto

O Promotor de Aderência P60 do Imron Fleet Line é um promotor de aderência 2K não lixável de baixa emissão de poliuretanos é adequado para receber bases bicamada em base solvente e esmaltes 2K. Pode ser utilizado como promotor de aderência ou como promotor multi-tom.

Aumenta a aderência dos acabamentos 2K e bases bicamada em base solvente.

Características

- 01** Adequado para utilização como promotor multi-tom para esmaltes 2K do Imron Fleet Line.
- 02** Pode ser utilizado como promotor de aderência e selante para esmaltes 2K do Imron Fleet Line.

Ficha Técnica

P60



IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Product preparation - application Referência não - Lixável



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pintura original ou antiga e aparelhos, levemente lixados e completamente desengordurados
Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.



	Pequena superfície		Superfície grande		Referência	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
P60	4	100	4	100	4	100
ET645	1	19	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	19
ET655	-	-	1	19	-	-
ET740 */ ET745 / ET750 / ET755	1.75	28	1.75	29	1.75	29

* ET740 pode ser usado para multi-tom



Tempo de vida da mistura a 20°C: 1 h 30 min



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	pressão de atomização
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressão de entrada
Bomba de membrana	1.1	2.5 - 3 bar	pressão de atomização
Bomba de membrana	1.1	0.8 - 1.2 bar	Pressão do produto

consultar instruções do fabricante



1 demão

evaporação final de solventes: 30 min - 1 h



Imron FleetLine Esmaltes 2K
Base Bicamada solvente

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na forma pronta a usar, é no máximo de 540 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 540 g/l.

Ficha Técnica

P60



IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Produtos

P60 Imron® Fleet Line Adhesion Promotor

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast

ET650 Imron® Fleet Line Activator HS

ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow


ET740 Imron® Fleet Line Accelerator

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast


ET750 Imron® Fleet Line Thinner

ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



DIN 4: 16 - 18 s a 20°C



15 - 20 µm

Rendimento teórico

365 - 370 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- É necessário lixar se seco mais de 16 horas a 20°C.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- Fechar bem a embalagem do activador imediatamente após o uso, senão este produto reagirá com a humidade relativa do ar e perderá o seu efeito endurecedor.
- A cor pode ser ajustada com Imron Fleet PowerTints até ao máximo de 5%.

Ficha Técnica

P60



IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.