

P702 - P706

IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER



Descrição do Produto

O Imron Fleet Line Aparelho Altos Sólidos Cinzento claro P702 / Escuro P706 é um aparelho 2K de alto teor em sólidos, com excelentes propriedades de enchimento que proporcionam um ótimo isolamento e correção de defeitos.

Excelente ValueShade



Desenvolvido pela Cromax®, ValueShade® proporciona o fundo ótimo para qualquer cor de acabamento.

Características

- 01** Possui baixo conteúdo de COV e tecnologia de alto teor em sólidos que proporciona melhor enchimento.
- 02** Pode ser repintado com todos os esmaltes Imron Fleet Line.
- 03** Proporciona a mesma espessura com menos demãos, resultando em menor consumo.
- 04** Excelente na lixagem mecânica ou a água.
- 05** Excelente retenção do aspecto do acabamento.

Ficha Técnica

P702 - P706



IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER

Product preparation - application Referência Lixagem



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Aço, aço galvanizado ou alumínio "macio", lixado e desengordurado, e aplicado com Wash Primer
Coil coating, lixado e desengordurado
Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, lixados e desengordurados.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Superfícies onde tenham sido aplicados e finalmente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Primário OEM (primário cataforese), lixado e desengordurado.



M-6155

	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6
P702	100	50	65	-	-
P704	-	50	-	50	-
P706	-	-	35	50	100

	Pequena superfície		Referência		Superfície grande	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
P702 / P704 / P706	7	100	7	100	7	100
ET645	1	10	-	-	-	-
ET650	-	-	1	10	-	-
ET655	-	-	-	-	1	10
ET745 / ET750	1	8	-	-	-	-
ET745 / ET750 / ET755	-	-	1	9	-	-
ET750 / ET755	-	-	-	-	1	4



Tempo de vida da mistura a 20°C: 1 h 30 min - 2 h



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
"Compliant"	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	pressão de atomização
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	pressão de entrada
Bomba de membrana	1.1	2.5 - 3 bar	pressão de atomização
Bomba de membrana	1.1	0.8 - 1.2 bar	Pressão do produto
Airmix	0.2 - 0.3	90 - 120 bar	Pressão do produto

consultar instruções do fabricante



1 - 3 demãos

Intervalo entre demãos: até fosc
evaporação final de solventes: 10 min - 15 min



	ET645	ET650	ET655
20 °C	3 h - 4 h	3 h - 4 h	4 h - 6 h
60 - 65 °C	20 min	20 min - 30 min	30 min - 40 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 5 min
Potência total: 15 - 20 min



Imron FleetLine Esmaltes 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(540) 515: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na forma pronta a usar, é no máximo de 540 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 515 g/l.

Ficha Técnica

P702 - P706




IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER

Product preparation - application Referência não - Lixável



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Aço, aço galvanizado ou alumínio "macio", lixado e desengordurado, e aplicado com Wash Primer
Coil coating, lixado e desengordurado
Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, lixados e desengordurados.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Superfícies onde tenham sido aplicados e finalmente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Primário OEM (primário cataforese), lixado e desengordurado.



	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6
P702	100	50	65	-	-
P704	-	50	-	50	-
P706	-	-	35	50	100

	Retoque e reparação painel		Referência		Superfície grande	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
P702 / P704 / P706	4	100	4	100	4	100
ET645 **/ ET650 *	1	18	-	-	-	-
ET650	-	-	1	18	-	-
ET655	-	-	-	-	1	18
LE2031 / LE2035	3	46	-	-	-	-
LE2035	-	-	3	45	3	46

* NS COM CONVERSOR PARA CENTARI

** NS PARA RETOQUES E REPARAÇÃO PAINÉIS



Tempo de vida da mistura a 20°C: 1 h 30 min - 2 h



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
"Compliant"	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	pressão de atomização
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	pressão de entrada
Bomba de membrana	1.1	2.5 - 3 bar	pressão de atomização
Bomba de membrana	1.1	0.8 - 1.2 bar	Pressão do produto
Airmix	0.2 - 0.3	90 - 120 bar	Pressão do produto

consultar instruções do fabricante



1 - 3 demãos

Intervalo entre demãos: até foscar
evaporação final de solventes: 30 min - 1 h



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 5 min
Potência total: 15 - 20 min



Imron FleetLine Esmaltes 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(540) 515: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na forma pronta a usar, é no máximo de 540 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 515 g/l.

Ficha Técnica

P702 - P706



IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER

Produtos

IMRON FLEET LINE HS SURFACER - VS4
P702 Imron® Fleet Line High Solids Surfacers - VS2
P706 Imron® Fleet Line High Solids Surfacers - VS6

805R Flexible Additive


CROMAX NON-SANDING CONVERTOR
ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow
LE2035 Non-Sanding Convertor Large Surface

805R Flexible Additive


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

CROMAX NON-SANDING CONVERTOR
ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow
LE2031 Centari® Non-Sanding Convertor
LE2035 Non-Sanding Convertor Large Surface
NON-SANDING CONVERTOR


Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



DIN 4: 22 - 26 s a 20°C



60 - 80 µm por demão

Rendimento teórico

450 - 460 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Ficha Técnica

P702 - P706



IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- Fechar bem a embalagem do activador imediatamente após o uso, senão este produto reagirá com a humidade relativa do ar e perderá o seu efeito endurecedor.
- Para sistemas semi-flexíveis pode ser adicionado 10% de 805R Aditivo Flexibilizante ao produto base. As proporções de Activador e Diluente permanecem iguais.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.