

3050S

CHROMACLEAR®



PRODUKTBESKRIVNING

ChromaClear 3050S är en mångsidig lösningsmedelsbaserad klarlack med kort härdningscykel och utmärkt hållbarhet och glansbeständighet. Produkten är lätt att använda och kan appliceras ovanpå alla lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade baslackar från Cromax.

Klarlack med utmärkt resultat och kort härdningscykel

FAKTA

- 01** Utmärkt hållbarhet, motståndskraft och glansbeständighet.
- 02** Mycket snabba torkegenskaper: 20 minuter vid 60 °C.
- 03** Kombinerar mycket enkel applicering med god rinningsresistens.
- 04** Kan appliceras ovanpå Cromax lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade baslackar.
- 05** Brett appliceringsfönster.
- 06** Snabb genomströmning; bidrar till ökad produktivitet.

TEKNISKT DATABLAD

3050S


CHROMACLEAR®



Product preparation - application STANDARD - XK



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.

Centari Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6152 / M-6153

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
3050S	4	100	4	100	4	100
XK203 *	1	27	-	-	-	-
XK205	-	-	1	27	-	-
XK206	-	-	-	-	1	28

* XK203 is recommended for interiors, spot & panel repair only




Pot life vid 20°C : 2 tim 45 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 5 min



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 tim 30 min	6 tim	-
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

TEKNISKT DATABLAD

3050S


CHROMACLEAR®



Product preparation - application STANDARD - MS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.

Centari Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6152 / M-6153

	Standard	
	Volym	Vikt
3050S	3	100
AK260	1	35



Pot life vid 20°C : 4 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavlufning och slutavlufning: 5 min



	256S	AK260
20 °C	2 tim	6 tim
60 - 65 °C	20 min	30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Produkter

3050S ChromaClear®


AK260 High Solids Activator

XK203 Low Emission Activator Fast


XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



DIN 4: 16 - 18 s vid 20°C




45 - 65 µm

Teoretisk täckföråga

395 - 400 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



3050S ChromaClear® kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Ytor med torrsprutning kan arbetas bort genom dimsprutning av AK350/AK350A vid mycket lågt spruttryck. Detta skall göras inom högst 5 min. efter sprutning av klarlacken och bör undvikas på liggande ytor.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.
- För fullt flexibla system så finns blandningsförhållanden i produktmixtabellen på Chromaweb.

TEKNISKT DATABLAD

3050S

CHROMACLEAR®



Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.