

3060S

EFFICIENCY CLEAR



PRODUKTBESKRIVNING

Den nya snabba klarlacken som också ser fantastisk ut

Med den snabba torktiden och utmärkta utseendet ger vår nya 2K klarlack dig en verklig produktivitetsfördel. Mycket mångsidig och enkel att använda, Cromax High Efficiency Clear 3060S hjälper dig att fixa bilarna snabbt och enkelt!

Får dig att bli supereffektiv

FAKTA

- 01** Utmärkt utseende – oavsett förhållanden
- 02** Hög produktivitet med olika snabbtorkande alternativ: 15' @60 °C bränning, 30' @40 °C bränning, 2–3 timmars lufttorktid
- 03** Lämplig för både lösningsmedelsburna och vattenbaserade baslack
- 04** Fritt val av befintliga härdare och förtunningar
- 05** Lämplig för alla typer av reparationer: från fläckar och panel till övergripande reparationer

TEKNISKT DATABLAD

3060S


EFFICIENCY CLEAR



Product preparation - application STANDARD - XK



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Centari Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



	Standard	
	Volym	Vikt
3060S	4	100
XK203 / XK205 / XK206	1	27
AB380 / AB385 / XB383 / XB387 / XB390	15 %	16



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tryck i luftkappan

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

med mellanavluftning: 2 min - 5 min
slutavluftning: 2 min - 5 min



	XK203 / XK205 / XK206
18 - 22 °C	2 tim - 3 tim
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 - 10 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

TEKNISKT DATABLAD

3060S


EFFICIENCY CLEAR



Product preparation - application STANDARD - MS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Centari Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



	Standard	
	Volym	Vikt
3060S	3	100
256S / AK260	1	34
AB380 / AB385 / XB383 / XB387 / XB390	10 %	12



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tryck i luftkappan

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

med mellanavluftning: 2 min - 5 min
slutavluftning: 2 min - 5 min



	AK260 / 256S
18 - 22 °C	2 tim - 3 tim
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 - 10 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Produkter

3060S High Efficiency Clear

XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow

AK260 High Solids Activator

256S Activator Fast

XB383 Standard Thinner

XB387 HI-Temp Thinner


XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner

AB380 MS Standard Thinner


AB385 MS HI-Temp Thinner

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.




DIN 4: 14 - 16 s vid 20°C



50 - 65 µm

Teoretisk täckförmåga

395 - 400 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



3060S High Efficiency Clear kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- Utbättrings reparationer kräver användning av en specifik blandningsförtunning. Använd AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner. För mer detaljerad processinformation, se det tekniska databladet för AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.