

42R - 44R - 46R 1K QUICKPRIME



PRODUKTBESKRIVNING

1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R är en universalprodukt som även finns i mörkgrå och mellangrå och levereras i sprayburkar på 400 ml. Produkten är avsedd för små genomslipade områden, däribland på ren metall. Produkten ingår i ValueShade, som ger optimal grundfärg för alla topplackskulörer.

Universell washprimer-surfacer

FAKTA

- 01 För isolering av små genom slipade områden.
- 02 Finns i ljusgrå, grå och mörkgrå.
- 03 Erbjuder mycket god korrosionsbeständighet.
- 04 Kan användas som våt-på-våt grund.
- 05 Del av ValueShade-systemet.
- 06 Erbjuder god etsbarhet på slipade järnmetaller och lättmetalllegeringar (med undantag av rostfritt stål)

TEKNISKT DATABLAD

42R - 44R - 46R


1K QUICKPRIME



Product preparation - application STANDARD




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Små genomslipningar ner till bar metall, t.ex. på kanter och hörn.
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Gör ett sprutprov efter skakning.



Inte tillämpligt




1 - 3 sprutvarv

slutavlufning: 15 min - 8 tim



Vid behov slipa lätt med en soft pad ultra-fine.



2K Surfacer
Centari Baslack + Klarlack
2K Topcoat

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 695: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 695 g/l

TEKNISKT DATABLAD

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME




Produkter


42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 µm per skikt



Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överlackera inte med polyester-, epoxy- eller vattenburna produkter.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.