

# 759R UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



## PRODUKTBESKRIVNING

Universal Polyester Putty 759R är ett beige, VOC-godkänt fyllande och ytbehandlande 2K-spackel. Produkten är lämplig att använda på ren metall, galvaniserat stål, glasfiberpolyester samt på originalfinish och på Cromax grundfärger.

### Universellt polyesterpackel

## FAKTA


- 01 Ger utmärkt flexibilitet.
- 02 Har en fin homogen struktur.
- 03 Högfyllande.
- 04 Ger mycket bra vidhäftning på rent stål och en rad andra underlag.
- 05 Lätt att slipa, ger en jämn finish utan luftbubblor.
- 06 Ger bra fyllnad, snabbt och enkelt, samt bra rinningsresistens.

## UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

### Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.  
Galvaniserade stålpaneler eller aluminium, slipade och rengjorda  
Gammal eller originallack välslipad och rengjord  
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.  
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda  
Fullt genomhärdad 2K Surfacer och 2K Epoxy Primer-Surfacer slipad och rengjord



|                              | 5-25°C | 25-35°C |       |
|------------------------------|--------|---------|-------|
|                              | Vikt   | Vikt    | Vikt  |
| <b>759R / 759Rc</b>          | 100    | 100     | 100   |
| <b>762R / BPO RED / 764R</b> | 1 - 2  | 1       | -     |
| <b>BPO BLUE</b>              | -      | -       | 1 - 2 |



Pot life vid 20°C : 5 min - 8 min



Applicera en slät film direkt efter blandning, undvik luftinneslutning.



|                   | 762R / BPO RED / 764R | BPO BLUE        |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>20 °C</b>      | 15 min - 30 min       | -               |
| <b>25 - 35 °C</b> | -                     | 15 min - 30 min |



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.  
Halv effekt: 2 - 3 min



Grovslipning P80 - P120  
Avslutande slipning P180 - P240



VOC Sprutspackel (utom till galvaniserade ytor)  
Primer  
Primer-Surfacer  
Surfacer  
Om ett fint Spackel spackel krävs, applicera den här produkten på nytt.

VOC anpassad

2004/42/IIB(b)(250) 150: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(b)) i klar-att-använda-form är max. 250 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 150 g/l

## UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

### Produkter

759R Universal Polyester Putty

762R Activator for Polyester

BPO Härdar pasta blå

BPO Härdar pasta röd



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

### Anvisningar

- Tillsätt inte mer hårdare än rekommenderat för att undvika genomblödning och fläckmarkering.
- Applicera inte över 1K primer, syraprimer eller thermoplastiska acrylytor.
- Använd inte vattenslipning
- Härdningstemperatur bör vara minst +5°C.
- 759Rc Universal Polyester Putty + 764R Polyester Putty Activator finns tillgängligt för dispenser 767R.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.