

799R

VOC SPRAY PUTTY



PRODUKTBESKRIVNING

VOC Spray Putty 799R är en fin 2K-spackel i sprayform med gråbeige kulör som levereras tillsammans med en peroxidaktivator. Produkten rekommenderas på rent stål och glasfiberpolyester.

FAKTA

- 01 Bidrar till ökad produktivitet.
- 02 Har en fin homogen struktur.
- 03 Enkel att applicera, bra rinningsresistens.
- 04 Högfyllande.
- 05 Lätt att slipa, ger en jämn finish.
- 06 Torkar snabbt och lätt.
- 07 Lämplig för IR-torkning.

TEKNISKT DATABLAD

799R


VOC SPRAY PUTTY



Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Helt genomhärdad 2K Surfacer eller Epoxy Primer-Surfacer slipad och rengjord
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord
Stål, galvaniserat stål och lättaluminium, slipad och rengjord, lackerad med primer eller överlackerad med 2K Surfacer



	Volym	Vikt
799R	100	100
AXT550 / AXT560	5	3.6



Pot life vid 20°C : 20 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	2 - 2.5	2 - 3 bar	spruttryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 5 sprutvarv

utan mellanavlufning
före ugnstork: 5 min - 10 min



	AXT550 / AXT560
20 °C	2 tim
60 - 65 °C	30 min - 35 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 10 - 12 min



Grovslipning: P120 - P220
Finslipning: P240 - P360



Primer
Primer-Surfacer
Surfacer

VOC anpassad


2004/42/IIB(b)(250) 250: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(b)) i klar-att-använda-form är max. 250 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 250 g/l

Produkter

799R VOC Spray Putty

AXT550 Hardener For 2K Spray Putty

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty



500 - 600 µm filmtjocklekar upp till 1000µm är möjligt



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Applicera inte över 1K primer, syraprimer eller termoplastiska acrylytor.
- Använd inte vattenslipning
- Polyester material har en begränsad lagringstid. Förvara kallt, och användning inom 12 månader för bästa resultat.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.