

800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR



PRODUKTBESKRIVNING

Plastic Adhesion Promoter 800R är en transparent vidhäftningsförmedlare som används på obehandlad plast. Produkten ger utmärkt vidhäftning på utvändiga bildelar av plast. Plastic Adhesion promoter 800R är färdig att använda men kan också färgas med Centari MasterTints eller Imron Fleet Line PowerTints.

Utmärkt vidhäftning på plast

FAKTA


- 01** Ger utmärkt vidhäftning på utvändiga bildelar av plast.
- 02** Lämplig att tona med Centari MasterTints och Imron Fleet Line PowerTints.
- 03** Kan appliceras direkt på avfettad, obehandlad plast.
- 04** Levereras färdig att använda.
- 05** Finns även i sprayburk: 800RA.

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Product preparation - application



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Ny vanlig exteriör bilplastdetalj, uppvärm 60 min. 60-65°C / för rengöring använd ultrafin slip pad våtad med 3950S Anti-static Degreaser / slutlig rengörning använd en torkduk fuktad med 3950S Anti-static Degreaser.

Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.

Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.

Avlägsna alla spår av släppmedel noggrant.

Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda



Sprutfärdig




Inte tillämpligt




	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 2 sprutvarv

med mellanavlufning: 5 min
slutavlufning: 10 min - 15 min



2K Elastifierad Surfacer


VOC anpassad

Den här produktblandningen omfattas inte av VOC direktivet.

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Produkter

800R Plastic Adhesion Promotor

	2 - 5 µm
Teoretisk täckförmåga	84 m ² /l vid 1 mikron torrfilmstjocklek På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera. Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.
	Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Skakas före användning
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Kan infärgas med AM Centari MasterTints, Imron Fleet Line PowerTints upp till max 5%.
- För detaljerad information om lämpliga plastunderlag, se Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.
- Lackerade plastdetaljer skall inte tvättas med högtryckstvätt inom de första sex veckorna. Efter denna period så måste munstycket hållas på ett avstånd av minst 30 cm från objektet.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller foljaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.