

901R - 907R

2K PLASTIC

PRIMER-SURFACER



PRODUKTBESKRIVNING

2K Plastic Primer-Surfacer White 901R / Black 907R är en plast-primer-surfacer särskilt avsedd för 2K-produkter. Produkten är ytterst motståndskraftig mot stenskott och kan appliceras direkt på utvändiga originalplastdelar utan vidhäftningsförmedlare eller undersökningar av underlaget. Produkten ingår i ValueShade, som ger optimal grundfärg för alla topplackskulörer.

Särskild primer-surfacer för plast



Framtagen av Cromax, ValueShade tar fram den optimala grundtonen för varje topplackskulör.

FAKTA

- 01 Ger pålitlig vidhäftning, hög elasticitet och bra fyllnad.
- 02 Ingår i ValueShade-konceptet.
- 03 Ger ett mycket hållbart topplack.
- 04 Enkla blandningsförhållanden.
- 05 Bidrar till ökad produktivitet.
- 06 Kan våtslipas efter härdning eller lufttorkning.
- 07 Lämplig för de flesta vanliga utvändiga originalplastdelar.

TEKNISKT DATABLAD

901R - 907R


2K PLASTIC PRIMER-SURFACER



Product preparation - application STANDARD NON-SANDING



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Nya utvändiga vanliga bildelar av plast, uppvärmda i 60 min. 60-65 ° C / vid första rengöringen använd en ultrafin pad våtad med 3871S Plastic Prepclean / för slutrengöring använd en trasa fuktad med 3950S Anti-static Degreaser.

Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.

Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.

Avlägsna alla spår av släppmedel noggrant.

Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda



	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
901R	100	94	86	67	50	33	-
907R	-	6	14	33	50	67	100
		Standard					
		Volym			Vikt		
901R / 907R		1			100		
915R		1			73		



Pot life vid 20°C : 8 tim



	Sprutmunstykke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tätt
2: normal

slutavluftning: 20 min - 1 dag med 2K Topplacker / Centari Baslacker
slutavluftning: 45 min - 1 dag med Cromax Baslack



P800 - P1000



Elastifierad 2K topplack
Baslack + elastifierad klarlack

VOC anpassad

Den här produktblandningen omfattas inte av VOC direktivet.


2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

Produkter


901R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS1
907R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS7

915R 2K Plastic Activator

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



25 - 30 μm

Teoretisk täckförmåga

195 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Materialet skall lagras vid 20°C.
- Lackerade plastdetaljer skall inte tvättas med högtryckstvätt inom de första sex veckorna. Efter denna period så måste munstycket hållas på ett avstånd av minst 30 cm från objektet.
- Måste överlackas inom max 24 timmar.
- PE, PP och POM skall inte överlackas med hänsyn till risk för vidhäftningsproblem.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- För detaljerad information om lämpliga plastunderlag, se Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.

TEKNISKT DATABLAD

901R - 907R



2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.