

AZ9550 - AZ9550A

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER



PRODUKTBSKRIVNING

AZ9550 - AZ9550A HP Fade-Out Thinner är idealisk när du använder Cromax nya generationens klarlack. Den möjliggör en smidig och osynlig fläckreparation med en enkel finish.

En idealisk Fade-Out-förtunning för användning med nya generationens Cromax Klarlack.

FAKTA

- 01** Snabb och lättanvänd produkt för att uppnå smidiga övergångar i utbättringsområdet.
- 02** Lätt att polera.
- 03** Del av Fast Repair systemet
- 04** Högkvalitativ finish.

TEKNISKT DATABLAD

AZ9550 - AZ9550A




HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:	
2K Acktiverad	CC6500 High Performance VOC Clear
2K Acktiverad	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear
2K Acktiverad	3060S EFFICIENCY CLEAR

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

TEKNISKT DATABLAD

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Product preparation - application Sprayburk




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:	
2K Aktiverad	CC6500 High Performance VOC Clear
2K Aktiverad	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear
2K Aktiverad	3060S EFFICIENCY CLEAR

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 810: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 810 g/l

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Utbättringsmetod för VOC klarlack



Polera utbättringsområdet med ett grovt polermedel och torka bort alla polerrester. Slipa övergångszonen mot utbättringsytan med t.ex. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller liknande produkt från annan leverantör. Rengör det slipade och polerade området med 3911WB Waterborne Final Clean.



Mix CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear according to the TDS recommendations. Overcoat Basecoat with ready-to-spray CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear. Fade-out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Applicera, inom 5 minuter, ren AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner i flera tunna skikt med sänkt tryck (vid användning av sprutpistol) till det polerade området. Se till att lösa upp överryk och få en jämn övergång av klarlacken. Torka enligt rekommendation i TDS för respektive klarlack. Ytterligare IR-torkning av utbättringsområdet kan minska risken för att klarlackskanten exponeras vid polering.



Om nödvändigt, slipa övergången mjukt efter torkning och avkylning beroende på vilken finish som skall uppnås t.ex. med 3M Trizact P3000 eller likvärdigt.


Polera med en roterande polermaskin. Kontrollera kontakttrycket och rotationsriktningen från den täta klarlacksfilmen till utbättringsyta.

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Produkter

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner
AZ9550A High Performance Fade-Out Thinner

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner should be used with CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear.
- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner kan inte blandas 1:1 förhållande med CC6500 High Performance VOC Clear och CC6750 Ultra Performance Energy System Clear.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.