

CC6300

VOC PROTECT CLEAR



PRODUKTBSKRIVNING

VOC Protect Clear CC6300 är en mångsidig klarlack som kombinerar exceptionell hållfasthet med en högblank finish. High-solid-formeln ger en hållbar glans som är mycket motståndskraftig mot repor, kemikalier, väder och vind.

Mångsidig med utmärkt motståndskraft mot repor

FAKTA

- 01** Mångsidigt appliceringsfönster, applicering i 1,5- och två skikt möjlig.
- 02** Ger en stark, hållbar och högblank finish.
- 03** Ger utmärkt skydd mot repor och kemikalier samt väder och vind tack vare högfyllande hartsteknik.
- 04** Kan appliceras ovanpå alla lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade baslackar.

TEKNISKT DATABLAD

CC6300




VOC PROTECT CLEAR


Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6152

	Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt
CC6300	3	100	3	100
XK205	1	37	-	-
XK206	-	-	1	38



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tätt
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min
slutavluftning: 5 min - 10 min



	XK205 / XK206
60 - 65 °C	35 min - 40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 10 - 15 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

VOC PROTECT CLEAR


Produkter

CC6300 VOC Protect Clear


XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.




ISO 4: 41 - 49 s vid 20°C
DIN 4: 17 - 19 s vid 20°C



45 - 55 µm

Teoretisk täckförfåga

485 - 490 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



CC6300 VOC Protect Clear kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- Kan även appliceras i 2 sprutvarv med 10 min mellanavluftning och 10 min avluftning innan ugnstorkning.



VOC PROTECT CLEAR

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.