

EL-T2732

IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED



PRODUKTBESKRIVNING

Imron Fleet Line Elite EL-T2732 Luminous Red innehåller speciella fluorescerande pigment som omvandlar en del av den ultraviolettera strålningen till synligt ljus och därmed ger finishen en särskilt lysande kvalitet. Det används främst för specialfordon som tillhör brand-, polis-, vägunderhålls- och ambulanstjänster.

FAKTA


- 01 Ger en lysande röd färg även i dagsljus.
- 02 Innehåller ett speciellt fluorescerande pigment.

IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED

Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Helt genomhärdad, lösningsmedelsresistent, väl bevarad och lätt slipad original eller gammal lack
Underlag lackerade med en primer eller Surfacer
Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Since a uniform white substrate is required Fleet Filler white must be applied until the surface is completely covered (see respective Technical Data Sheet).
Genomslipade områden måste överlackeras med en av dessa Surfacers



	Standard		Spot & panel repair		High temp	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
EL-T2732	8	100	8	100	8	100
ET645	-	-	1	12	-	-
ET650	1	12	-	-	-	-
ET655	-	-	-	-	1	12
ET745 / ET750	-	-	0.9 - 1.3	9 - 13	-	-
ET745 / ET750 / ET755	0.9 - 1.3	9 - 13	-	-	-	-
ET750 / ET755	-	-	-	-	0.9 - 1.3	9 - 13



Pot life vid 20°C : 7 tim - 8 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



4 - 5 sprutvarv

med mellanavlufning: 10 min - 15 min
före ugnstork: 25 min - 1 tim



	ET645/ET650/ET655
18 - 22 °C	5 tim - 6 tim
60 - 65 °C	1 tim



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 10 - 15 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 550: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 550 g/l

IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED


Produkter

Imron® Fleet Line Elite EL-T2732 Luminous Red


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



DIN 4: 22 - 25 s vid 20°C



100 µm

Teoretisk täckförmåga

450 - 460 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.

Anvisningar

- Får inte användas över vanlig polyesterspackel, överskott av peroxid kan leda till missfärgning. Om polyesterspackel redan har applicerats, måste dessa fläckar isoleras med VOC Sprutspackel.
- Då RAL 3024 är transparent, är vitt underlag att rekommendera.
- Dagsljus Fluorescerande kulör måste alltid skyddas med CV Clearcoats efter avluftningstid.
- Exponering i dagsljus kan påverka kulören att bli mörkare efter endast en kort tid.
- Fordon lackerade med dagsljus fluorescerande färg måste inte behandlas med konservering och konserveringsborttagare, då detta kan leda till kulörändring.
- Eftersom kulörändringar gör det svårt att reparera små områden, kan hela sidan på ett fordon lackeras, om det är nödvändigt.
- RAL 3024 i kulören RAL 3024 fluorescerande röd är motsvarande som används av brandväsendet standard DIN 14502, vilket tillåter en viss kulöravvikelse (relativt stor förändring i kulören).
- Overcoating with 2K clearcoat after cooling down or max. time 72h.



IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.