

# EL600

## IMRON® FLEET LINE

### CLEAR



#### PRODUKTBESKRIVNING

Imron Fleet Line Clear EL600 är en 2K-klarlack som ger låga utsläpp och är lätt att applicera. Produkten ger ett robust utseende och bra skydd mot klotter. Imron Fleet Line Clear EL600 ger en jämn, högfyllande finish med enastående glansbeständighet och överlägsen motståndskraft mot kemikalier. Produkten är lämplig för fläck- och dellackering samt hellackeringar och för användning ovanpå vattenbaserade baslackar och aktiverade lösningsmedelsbaserade baslackar från Cromax.

**Bästa lösningen för lackering av yrkesfordon**

#### FAKTA

- 01** Särskilt framtagen för lackreparationer av stora ytor på yrkesfordon.
- 02** Ger bra skydd mot graffiti (vid specifika blandningsförhållanden).
- 03** Mångsidig och enkel applicering samt bra rinningsresistens.
- 04** Ger en jämn och hållbar, högfyllande finish.
- 05** Kan appliceras ovanpå Cromax vattenbaserade baslackar och topplacker eller aktiverade lösningsmedelsbaserade baslackar.
- 06** Ger utmärkt glansbeständighet.
- 07** Kan appliceras i ett fullständigt skikt.

# TEKNISKT DATABLAD

## EL600



## IMRON® FLEET LINE CLEAR

### Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Imron FleetLine 2K Topplacker: Ytorna måste slipas och avfettas innan applicering.  
Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.



M-6152 / M-6154

|                              | Spot & panel repair |      | Standard |      | Large surface |      |
|------------------------------|---------------------|------|----------|------|---------------|------|
|                              | Volym               | Vikt | Volym    | Vikt | Volym         | Vikt |
| <b>EL600</b>                 | 3                   | 100  | 3        | 100  | 3             | 100  |
| <b>ET645 *</b>               | 1                   | 36   | -        | -    | -             | -    |
| <b>ET650</b>                 | -                   | -    | 1        | 37   | -             | -    |
| <b>ET655</b>                 | -                   | -    | -        | -    | 1             | 37   |
| <b>ET745 / ET750</b>         | 0.6                 | 18   | -        | -    | -             | -    |
| <b>ET745 / ET750 / ET755</b> | -                   | -    | 0.6      | 19   | -             | -    |
| <b>ET750 / ET755</b>         | -                   | -    | -        | -    | 0.6           | 19   |

\* Matt gloss levels 4/1/0,6



Pot life vid 20°C : 1 tim 15 min



|                    | Sprutmunstycke | Spruttryck    |                        |
|--------------------|----------------|---------------|------------------------|
| <b>VOC-godkänd</b> | 1.3 - 1.5      | 1.8 - 2.2 bar | spruttryck             |
| <b>HVLP</b>        | 1.3 - 1.5      | 0.7 bar       | sönderfördelningstryck |
| <b>Membranpump</b> | 1.1            | 2.5 - 3 bar   | sönderfördelningstryck |
| <b>Membranpump</b> | 1.1            | 0.8 - 1.3 bar | materialtryck          |

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1  
1 operation coat  
1: tunnt och tätt  
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min  
före ugnstork: 10 min - 15 min

2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 10 min - 15 min



|                   | ET645  | ET650           | ET655           |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>20 °C</b>      | 6 tim  | 12 tim - 16 tim | 14 tim - 16 tim |
| <b>60 - 65 °C</b> | 30 min | 30 min          | 40 min          |



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.  
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

# TEKNISKT DATABLAD

## EL600




## IMRON® FLEET LINE CLEAR

### Product preparation - application STANDARD ANTI-GRAFFITI



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Imron FleetLine 2K Topplacker: Ytorna måste slipas och avfettas innan applicering.  
Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.



M-6152 / M-6154

|                       | Spot & panel repair |      | Standard |      | Large surface |      |
|-----------------------|---------------------|------|----------|------|---------------|------|
|                       | Volym               | Vikt | Volym    | Vikt | Volym         | Vikt |
| EL600                 | 5                   | 100  | 5        | 100  | 5             | 100  |
| ET645                 | 3                   | 65   | -        | -    | -             | -    |
| ET650                 | -                   | -    | 3        | 66   | -             | -    |
| ET655                 | -                   | -    | -        | -    | 3             | 66   |
| ET745 / ET750         | 0.6                 | 11   | -        | -    | -             | -    |
| ET745 / ET750 / ET755 | -                   | -    | 0.6      | 11   | -             | -    |
| ET750 / ET755         | -                   | -    | -        | -    | 0.6           | 11   |



Pot life vid 20°C : 1 tim



|             | Sprutmunstycke | Spruttryck    |                        |
|-------------|----------------|---------------|------------------------|
| VOC-godkänd | 1.3 - 1.5      | 1.8 - 2.2 bar | spruttryck             |
| HVLP        | 1.3 - 1.5      | 0.7 bar       | sönderfördelningstryck |
| Membranpump | 1.1            | 2.5 - 3 bar   | sönderfördelningstryck |
| Membranpump | 1.1            | 0.8 - 1.3 bar | materialtryck          |

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1  
1 operation coat  
1: tunnt och tätt  
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min  
före ugnstork: 10 min - 15 min

2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 10 min - 15 min



|            | ET645  | ET650           | ET655           |
|------------|--------|-----------------|-----------------|
| 20 °C      | 6 tim  | 12 tim - 16 tim | 14 tim - 16 tim |
| 60 - 65 °C | 30 min | 30 min          | 40 min          |



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.  
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

## IMRON® FLEET LINE CLEAR


### Produkter

EL600 Imron® Fleet Line Clear


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast  
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS  
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast  
ET750 Imron® Fleet Line Thinner  
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

### Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.




ISO 4: 53 - 65 s vid 20°C  
DIN 4: 20 - 23 s vid 20°C



50 - 60 µm

### Teoretisk täckförmåga

465 - 505 m<sup>2</sup>/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek  
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.  
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



EL600 Imron® Fleet Line Clear kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

## IMRON® FLEET LINE CLEAR

### Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Undvik för hög filmtjocklek, speciellt vid mörka kulörer, då en lätt flammighet kan framträda.
- Skaka klarlack innan användning
- Klarlacken kan omedelbart överlackeras när den ugnstorkats vid 60-65°C eller efter lufttorkning över natt. Vid ugnstorkning och över natt torkning kombinerat, krävs en lätt slipning.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- Ytor med torrsprutning kan arbetas bort genom dimsprutning av AK350/AK350A vid mycket lågt spruttryck. Detta skall göras inom högst 5 min. efter sprutning av klarlacken och bör undvikas på liggande ytor.
- Vid användning över Imron Elite eller Imron Traffic ska topplacken ugnstorkas eller torka över natt.
- Kan även användas över aktiverade lösningmedelsburna baslackar. Produkterna är inte anpassade efter VOC direktiv 2004/42/EC.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.
- Olika glansvärden kan uppnås vid användning av AU175 Flattening Binder. Olika blandningsförhållanden hittas i colour tools.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.