

HL5500

HEADLIGHT REPAIR KIT



PRODUKTBESKRIVNING

Modernt reparationssystem med högkvalitativa produkter i sprayburkar. Utvecklat för att reparera små repor och gulnandet av strålkastarens lins som är gjort av polykarbonat

FAKTA


- 01 Dedikerat lacksystem
- 02 Reparerar istället för dyra ersättningsprodukter
- 03 Den vattenburna PS5501A 1K Headlight Primer skyddar mot polykarbonat och ger vidhäftning till underlaget och till vår CC5502A 2K Headlight Clear.
- 04 Varaktigt skydd tack vare skyddande beläggning

HEADLIGHT REPAIR KIT

Product preparation - application DR5500A Strålkastar Degreaser



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Strålkastare tillverkade av polycarbonat


1. Maskera baksidan av strålkastaren.

2. Rengör försiktigt lyktglaset med DR5500A Strålkastar Degreaser

Använd endast DR5500A Strålkastar Degreaser för att undvika skador på underlaget.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt



Slipprocessen ska alltid utföras på hela strålkastaren.

Rengör med DR5500A mellan varje slipsteg.

Slipsteg 1: torrslipe med maskin och P180 använd Mirka Abranet (utan mellanlaggsplatta) (manuellt på kanter och hörn)

Slipsteg 2: torrslipe med maskin och P320 använd Mirka Abranet (utan mellanlaggsplatta) (manuellt på kanter och hörn)

Sanding step 3: dry sand by machine with P500 using Mirka Abranet (with interface pad) (manually at edges and corners)

Sanding step 4: dry sand by machine with P800 using Mirka Abranet (with interface pad) (manually at edges and corners)

Sanding step 5: wet sanding by machine with P1000 using Mirka Abralon (manually at edges and corners)

Sanding step 6: wet sand by machine with P2000 using Mirka Abralon (manually at edges and corners)

Rengör med DR5500A Strålkastar Degreaser.

Kontrollera om ytan är transparent och fri från sliprepor.

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 690: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 690 g/l

TEKNISKT DATABLAD

HL5500



HEADLIGHT REPAIR KIT

Product preparation - application PS5501A 1K Strålkastarprimer




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Gör ett sprutprov efter skakning.

PS5501A 1K Headlight Primer ger en ofärgad film. Helt transparent och ska endast användas tillsammans med ett skyddande skikt av CC5502A 2K Headlight Clear.

Det är viktigt att primern är homogen. It is important that the primer homogeneously covers the entire headlight lens.



Inte tillämpligt



1 jämn och mjölkig film applicerad vid ett tillfälle. tills matt: 40 min i 20°C

10 - 15 cm avstånd från objektet under applicering.

10 - 15 µm filmtjocklek

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 660: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 660 g/l



HEADLIGHT REPAIR KIT

Product preparation - application CC5502A 2K Strålkastarklarlack




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Färdigblandade färgmaterial innehåller isocyanater som kan ge irritationer på slemhinnor och på andningsorganen, som särskilt kan orsaka hyperkänsliga reaktioner.
Det är en risk för överkänslighet om sprutdimman inhaleras.
Vid användning av material som innehåller isocyanater, ska alla försiktighetsåtgärder relaterade till lösningsmedelsbaserad färg hanteras med största försiktighet.
Sprutdimma och ångor speciellt ska inte inhaleras.
Astmateriker med allergier eller någon med historiskt haft andningssvårigheter ska inte arbeta med produkter innehållande isocyanater.
Det relaterade säkerhetsdatabladet och varningsmärkningen på sprayflaskorna måste respekteras.

Skakas före användning. (i minst två minuter)
Ta bort den röda knappen från hatten och placera den på aktivatorventilen i botten på burken. Pressa aktivator-ventilen inåt.
Skaka sprayburken ännu en gång i minst två minuter efter aktivering.
Gör ett sprutprov efter skakning.



i 20°C: 14 tim
Pot life beror på omgivande temperatur. Höga temperaturer leder till reducerad pot life, lägre temperaturer leder till längre pot life.



1 dimvarv
utan mellanavlufning
1 jämnt skikt.
slutavlufning: 10 min
15 - 20 cm avstånd från objektet under applicering.



60 - 65 °C	25 min - 30 min
20 °C	12 tim - 16 tim



Objektet kan poleras efter torkning över natten eller forcertork med alla standard polermedel.

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 820: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 820 g/l

HEADLIGHT REPAIR KIT


Produkter

HL5500 Headlight Repair Kit

DR5500A Degreaser

PS5501A 1K Headlight Primer

CC5502A 2K Clear



Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Avfallshantering

Lämna in tomma sprayflaskor som återvunnet material.

Anvisningar

- Dessa produkter är klassificerade enligt reglering (EC) 1272/2008 (CLP).
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- IR torkning är inte tillåtet på strålkastarreparationer.
- För reparation av ytliga värmepåverkade defekter, repor och stenskott.
Vänligen notera: polycarbonat plastglas med deformationer, sprickor och hål ska inte repareras utan istället bytas ut.

SPECIELL VARNING!

Vänligen läs varningstexten nedan noga:

Det är upp till användaren att kontrollera informationen är aktuell och att strålkastarreparationskitet är passande och lagligt med all information avsedd för användaren.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.