

P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR



PRODUKTBESKRIVNING

Imron Fleet Line Adhesion Promoter P60 är en non-sanding 2K-polyuretan-vidhäftningsförmedlare som ger låga utsläpp och är avsedd att användas under lösningsmedelsbaserade baslack och 2K-topplacker. Produkten kan användas som vidhäftningsförmedlare eller som multitonande förmedlare.

Ökad vidhäftning för 2k-topplacker och lösningsmedelsbaserade baslack

FAKTA


- 01 Lämplig att använda som multi-toning-förmedlare för Imron Fleet Line 2K-topplacker.
- 02 Kan användas som vidhäftningsförmedlare och sealer för Imron Fleet Line 2K-topplacker.

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Product preparation - application STANDARD NON-SANDING



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal lack, originallack eller undergrunder slipas lätt och rengöres noggrant. Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.



	Små ytor		Large surface		Standard	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
P60	4	100	4	100	4	100
ET645	1	19	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	19
ET655	-	-	1	19	-	-
ET740 */ ET745 / ET750 / ET755	1.75	28	1.75	29	1.75	29

* ET740 can be used for multi-toning



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min



	Sprutmunstykke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	spruttryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 sprutvarv

slutavluftning: 30 min - 1 tim



Imron FleetLine 2K Topplacker
Lösningsmedelsbaserad baslack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR


Produkter

P60 Imron® Fleet Line Adhesion Promotor


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET740 Imron® Fleet Line Accelerator
ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



DIN 4: 16 - 18 s vid 20°C



15 - 20 µm

Teoretisk täckförfåga

365 - 370 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Vid tork över 16 timmar vid 20°C krävs slipning.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- Kan infärgas med Imron Fleet Line PowerTints (upp till maximum 5 % i vikt).



IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.