

P731 - P732 - P737

IMRON® FLEET LINE

NON-SANDING SURFACER



PRODUKTBESKRIVNING

Imron Fleet Line Non-Sanding Surfacers White P731 / Light Grey P732 / Black P737 är perfekt som 2K-grundfärg för topplacker i serien Imron Fleet Line. Produkten ger en jämn och hållbar yta och kan blandas för en rad olika omgivande temperaturer och användningsområden.

Non-sanding surfacer för Imron Fleet Line-topplack



Framtagen av Cromax, ValueShade tar fram den optimala grundtonen för varje topplackskulör.

FAKTA

- 01 Enkel att förbereda.
- 02 Bidrar till ökad produktivitet och minskad lackförbrukning.
- 03 Ger en ekonomisk vått-i-vått-applisering.
- 04 Ingår i ValueShade-konceptet.
- 05 Passar perfekt för reparationer av lastbilar och släpvagnar.
- 06 Ger utmärkt uppbyggnad och bra rinningsresistens.
- 07 Ingen converter behövs.

TEKNISKT DATABLAD

P731 - P732 - P737



IMRON® FLEET LINE NON-SANDING SURFACER

Product preparation - application STANDARD NON-SANDING



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med Wash Primer
Coil Coated, slipad och rengjord
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord



	VS1	VS2		VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
P731	100	-	94	84	60	29	9	-
P732	-	100	-	-	-	-	-	-
P737	-	-	6	16	40	71	91	100

	Små ytor		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
P731 / P732 / P737	3	100	3	100	3	100
ET645	1	21	-	-	-	-
ET650	-	-	1	22	-	-
ET655	-	-	-	-	1	22
3989S / ET755	-	-	-	-	1.5	28
ET745	1.5	25	-	-	-	-
ET750	-	-	1.5	27	-	-



Pot life vid 20°C : 1 tim 40 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 sprutvarv

slutavluftning: 30 min



Imron FleetLine 2K Topplacker
Vattenburen Baslack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

IMRON® FLEET LINE NON-SANDING SURFACER


Produkter

P731 Imron® Fleet Line Non-Sanding Surfacers - VS1
P732 Imron® Fleet Line Non-Sanding Surfacers - VS2
P737 Imron® Fleet Line Non-Sanding Surfacers - VS7


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

3989S Retarder
ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



DIN 4: 18 - 20 s vid 20°C



30 - 40 µm

Teoretisk täckföråga

420 - 430 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materiallet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Vid tork över 16 timmar vid 20°C krävs slipning.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.



IMRON® FLEET LINE NON-SANDING SURFACER

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.