

P742 - P746

IMRON® FLEET LINE HS SANDING SURFACER



PRODUKTBESKRIVNING

Imron Fleet Line Sanding Surfacers P742 VS2 / P746 VS6 är den perfekta 2K grundfärgen för Imron Fleet Line topplacker. Den ger en jämn och slitstark yta och kan blandas för ett stort antal omgivande temperaturer och applikationsfönster.



Framtagen av Cromax, ValueShade tar fram den optimala grundtonen för varje topplackskulör.

FAKTA

- 01** Utmärkt fyllande egenskaper.
- 02** Mycket bra slipning.
- 03** Perfekt för tunga lastbilar och släpvagnsreparationer.
- 04** Ger överlägsen uppbärande förmåga av topplacken.
- 05** Lämplig för mixning med Imron Fleet Line PowerTints, upp till högst 10 % av vikten

TEKNISKT DATABLAD

P742 - P746




IMRON® FLEET LINE HS SANDING SURFACER

Product preparation - application STANDARD SANDING



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med Wash Primer
Coil Coated, slipad och rengjord
Glasfiberförstärkt polyesterunderlag, fritt från släppmedel, slipade och rengjorda
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
OEM primer (e-coat), slipad och rengjord



	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6
P742	100	93	75	50	-
P746	-	7	25	50	100

	Små ytor		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
P742 / P746	8	100	8	100	8	100
ET645	1	9	-	-	-	-
ET650	-	-	1	9	-	-
ET655	-	-	-	-	1	9
ET745 / ET750	1	8	-	-	-	-
ET745 / ET750 / ET755	-	-	1	8	-	-
ET750 / ET755	-	-	-	-	1	8



i 20°C: 1 tim - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.6 - 1.8	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.23 - 0.28	90 - 120 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 3 sprutvarv

med mellanavlutning: 5 min - 10 min
före ugnstork: 10 min - 15 min



	ET645 / ET650 / 655
20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	45 min - 1 tim



P360 - P500



Imron FleetLine 2K Topplacker
Baslack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

IMRON® FLEET LINE HS SANDING SURFACER


Produkter

P742 Imron® Fleet Line HS Sanding Surfacers VS2
P746 Imron® Fleet Line HS Sanding Surfacers VS6


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



DIN 4: 22 - 26 s vid 20°C



100 - 120 µm

Teoretisk täckförmåga

450 - 460 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Surfacers är tintbar upp till 10% med Imron Fleet Line mixkulör eller upp till 20% med Imron Fleet Line Topplack. Tork och slipförmåga kan påverkas.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med hårdare och förtunning ändras inte.



IMRON® FLEET LINE HS SANDING SURFACER

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.