

PS1900

TRANSPARENT SEALER



PRODUKTBESKRIVNING

PS1900 Transparent Sealer är en non-sanding, isolerande 2K-sealer som är avsedd att användas under vattenbaserade baslack. Produkten kan användas som vidhäftningsförmedlare på originallack och härdade reparationsytor eller som multitonande vidhäftare på 2K-topplacker från Cromax.

Sealer

FAKTA

- 01 Ger utmärkt isolering.
- 02 Kan användas som non-sanding sealer-vidhäftningsförmedlare på originallack och härdade reparationsytor.
- 03 Lämplig som multi-tonande vidhäftare på 2K-topplacker.
- 04 Kan tonas med PowerTints och Centari MasterTints.
- 05 Ytterst mångsidig.

TEKNISKT DATABLAD

PS1900


TRANSPARENT SEALER



Product preparation - application STANDARD NON-SANDING



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med Wash Primer



	Små ytor		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
PS1900	3	100	3	100	3	100
ET645	1	21	-	-	-	-
ET650	-	-	1	22	-	-
ET655	-	-	-	-	1	22
ET745	1.5	25	-	-	-	-
ET750	-	-	1.5	27	-	-
ET755	-	-	-	-	1.5	28



Pot life vid 20°C : 1 tim 40 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	spruttryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.8 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 sprutvarv

slutavluftning: 30 min - 1 dag



Imron FleetLine 2K Topplacker
Vattenburen Baslack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

TRANSPARENT SEALER


Produkter

PS1900 Transparent Sealer


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



DIN 4: 16 - 18 s vid 20°C



20 - 25 µm per skikt

Teoretisk täckförmåga

420 - 430 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- 15% Flexible Additive 805R kan tillsättas till surfacern. Blandningsförhållandet ändras till 3:1 med 30-35% förtunning.
- Centari 600 och Centari 6000 behöver avluftning över natt.



TRANSPARENT SEALER

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.