

VR-1120

VALUECLEAR VOC



PRODUKTBESKRIVNING

ValueClear VOC VR-1120 är en 2K-klarlack som är framtagen för att användas ovanpå aktiverade Cromax-baslacker för fläck- och dellackering samt hellackeringar. Produkten kombinerar Cromax-teknologin med ett kostnadseffektivt pris.

Prisvärd och mångsidig

FAKTA

- 01 Kan appliceras ovanpå vattenbaserade baslacker och aktiverade Centari-baslacker.
- 02 Utmärkt vertikal stabilitet.
- 03 Enkel, mångsidig och ekonomisk applicering.
- 04 Goda poleregenskaper.
- 05 Lätt att spreja på, ger en bra finish.

Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Cromax Baslack: Ytorna måste torkas / avluftas enligt TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6149

	Spot & panel snabb reparation		Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
VR-1120	2	100	2	100	2	100	2	100
VR-1129	1	52	-	-	-	-	-	-
VR-1130	-	-	1	52	-	-	-	-
VR-1131	-	-	-	-	1	52	-	-
VR-1132	-	-	-	-	-	-	1	52



i 20°C: 30 min - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tätt
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min
slutavluftning: 5 min - 10 min



	VR-1129	VR-1130	VR-1131	VR-1132
60 - 65 °C	20 min	25 min	35 min	45 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 10 - 15 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Produkter

VR-1120 ValueClear VOC


VR-1129 ValueActivator Very Fast

VR-1130 ValueActivator Fast


VR-1131 ValueActivator

VR-1132 ValueActivator Slow

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.




ISO 4: 45 - 57 s vid 20°C
DIN 4: 18 - 21 s vid 20°C



50 - 60 µm

Teoretisk täckföråga

485 - 490 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



VR-1120 ValueClear VOC kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- Kan också användas över aktiverad Centari baslack.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.

TEKNISKT DATABLAD

VR-1120

VALUECLEAR VOC



Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.