

VR-1140

VALUESURFACER VOC



PRODUKTBeskrivning

ValueSurfacer VOC VR-1140 (off-white/svart) är en 2K VOC-godkänd high-solid-surfacer som erbjuder Cromax-teknologi till ett kostnadseffektivt pris. Produkten är lätt att applicera och kan användas som maxi-filler eller som en sanding surfacer.

Ekonomisk surfacer
Prisvärt val

FAKTA

- 01** Ger överlägsna fyllande egenskaper och utmärkt rinning resistens.
- 02** Mycket lätt att slipa.
- 03** Jämnt flöde ger enkel och mångsidig applicering.
- 04** Lämplig att mixa med AM Centari MasterTints, upp till maximalt 10 % av vikten.



Framtagen av Cromax, ValueShade tar fram den optimala grundtonen för varje topplackskulör.

TEKNISKT DATABLAD

VR-1140

VALUESURFACER VOC



Product preparation - application STANDARD SANDING



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med <Wash Primer >eller Epoxy Primer

Gammal eller originallack välslipad och rengjord

OEM primer (e-coat), slipad och rengjord

Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.

Glasfiber polyestertyor, fria från släppmedel, rengjorda och slipade



	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
VR-1140	100	90	65	35	15	-
VR-1140B	-	10	35	65	85	100

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
VR-1140 / VR-1140B	6	100	6	100	6	100
VR-1130	1	11	-	-	-	-
VR-1131	-	-	1	11	-	-
VR-1132	-	-	-	-	1	11
VR-1150	0.7	7	0.7	7	0.7	7



Pot life vid 20°C : 1 tim - 1 tim 30 min



	Sprutmunstykke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 4 sprutvarv

mellanavlufning till matt
slutavlufning: 5 min - 10 min



	VR-1130/VR-1150	VR-1131/VR-1150	VR-1132/VR-1150
20 °C	2 tim	2 tim 30 min	3 tim
60 - 65 °C	20 min	25 min	30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.

Halv effekt: 3 min

Full effekt: 10 min



P400 - P600



Cromax Baslack + klarlack
2K Topcoat
Centari Baslack + Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

TEKNISKT DATABLAD

VR-1140




VALUESURFACER VOC

Product preparation - application STANDARD MAXI



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med <Wash Primer > eller Epoxy Primer
OEM primer (ED grund), fint slipad eller oslipad och noggrant rengjord. OBS!: på grund av det vida utbudet av ED grunder på marknaden så kan kvaliteten variera ganska mycket. Med tanke på detta så bör ED grunden slipas lätt.
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Glasfiber polyesterfibrer, fria från släppmedel, rengjorda och slipade



	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
VR-1140	100	90	65	35	15	-
VR-1140B	-	10	35	65	85	100

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
VR-1140 / VR-1140B	6	100	6	100	6	100
VR-1130	1	11	-	-	-	-
VR-1131	-	-	1	11	-	-
VR-1132	-	-	-	-	1	11



Pot life vid 20°C : 30 min - 45 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.6 - 1.9	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 4 sprutvarv

mellanavluftning till matt: 5 min - 10 min
slutavluftning: 5 min - 10 min



	VR-1130	VR-1131	VR-1132
20 °C	12 tim - 16 tim	12 tim - 16 tim	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	20 min - 25 min	25 min - 30 min	30 min - 35 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min



P400 - P600



Cromax Baslack + klarlack
2K Topcoat
Centari Baslack + Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

VALUESURFACER VOC


Produkter

VR-1140 ValueSurfacer VOC
VR-1140 ValueSurfacer VOC Black


VR-1130 ValueActivator Fast
VR-1131 ValueActivator
VR-1132 ValueActivator Slow

VR-1150 ValueThinner

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



80 - 200 μm

Teoretisk täckförmåga

400 - 410 m^2/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Surfaceren kan infärgas med AM Centari MasterTints upp till maximum 10%. Tork och slipegenskaper förändras.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.
- För fullt flexibla system så finns blandningsförhållanden i produktmixtabellen på Chromaweb.



VALUESURFACER VOC

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.