

3050S

VERNIS CHROMACLEAR®



DESCRIPTION DU PRODUIT

ChromaClear 3050S est un vernis solvanté polyvalent avec des cycles de séchage au four courts, un aspect remarquable et une rétention du brillant exceptionnelle. Il est facile à utiliser et peut être appliqué sur toutes les teintes de base solvantées et hydrodiluable de Cromax.

**Vernis à l'apparence exceptionnelle,
cycles de séchage courts**

CARACTERISTIQUES

- 01** Excellente durabilité, aspect remarquable et bonne rétention du brillant.
- 02** Séchage très rapide - 20 minutes à 60°C.
- 03** Très facile à appliquer et réduction des risques de coulure.
- 04** Peut être appliqué sur les teintes de base solvantées et hydrodiluable.
- 05** Offre une grande fenêtre d'application.
- 06** Augmentation des flux de production et de la productivité.

FICHE TECHNIQUE

3050S


VERNIS CHROMACLEAR®



Product preparation - application STANDARD - XK



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Base mate Cromax Pro / Base mate Cromax: Les surfaces doivent être séchées / désolvatées conformément à la Fiche Technique avant application
Bases Mates Centari: Les surfaces doivent être séchées / désolvatées conformément à la Fiche Technique avant application.
Finitions existantes : Les surfaces doivent être poncées et dégraissées avant application.



M-6152 / M-6153

	Réparation spot & élément		Standard		Grande surface	
	Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids
3050S	4	100	4	100	4	100
XK203 *	1	27	-	-	-	-
XK205	-	-	1	27	-	-
XK206	-	-	-	-	1	28

* XK203 est recommandé seulement pour les intérieurs, les réparations « spot » et d'éléments.



Durée de vie du mélange à 20°C: 2 h 45 min



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pression d'entrée
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pression d'atomisation

voir les instructions du fabricant



2 couches

Désolvatation intermédiaire et finale: 5 min



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 h 30 min	6 h	-
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 5 min
Pleine puissance: 15 - 20 min

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

FICHE TECHNIQUE

3050S


VERNIS CHROMACLEAR®



Product preparation - application STANDARD HS



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Base mate Cromax Pro / Base mate Cromax: Les surfaces doivent être séchées / désolvatées conformément à la Fiche Technique avant application
Bases Mates Centari: Les surfaces doivent être séchées / désolvatées conformément à la Fiche Technique avant application.
Finitions existantes : Les surfaces doivent être poncées et dégraissées avant application.



M-6152 / M-6153

	Standard	
	Volume	Poids
3050S	3	100
AK260	1	35



Durée de vie du mélange à 20°C: 4 h



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pression d'entrée
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pression d'atomisation

voir les instructions du fabricant



2 couches

Désolvatation intermédiaire et finale: 5 min



Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 5 min
Pleine puissance: 15 - 20 min

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

FICHE TECHNIQUE

3050S

VERNIS CHROMACLEAR®



Produits

3050S Vernis ChromaClear®


AK260 Activateur High Solids

XK203 Activateur Faible Emission Rapide


XK205 Activateur Faible Emission

XK206 Activateur Faible Emission Lent


Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Chromaweb et dans les FT spécifiques.



DIN 4: 16 - 18 s à 20°C




45 - 65 µm

Rendement théorique

395 - 400 m²/l à 1 micron d'épaisseur de film sec

Du fait des différentes caractéristiques de activateur et des différentes proportions de mélange pour le produit prêt à l'emploi dans certaines versions de FT, le calcul du rendement théorique peut varier.

Remarque : la consommation de produit dépend de plusieurs facteurs, par exemple, la géométrie de l'objet, l'état de la surface, la méthode d'application, le réglage du pistolet, la pression d'entrée, etc.



3050S Vernis ChromaClear® peut être recouvert de lui-même en quelques 24 heures, sans ponçage intermédiaire type de ponçage



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

FICHE TECHNIQUE

3050S



VERNIS CHROMACLEAR®

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Allouer un temps supplémentaire de chauffe pour que l'élément atteigne la température support.
- Le surplus de produit prêt à l'emploi ne doit pas être reversé dans sa boîte d'origine.
- Une application trop sèche peut être corrigée par l'application de AK350/AK350A à très basse pression. Ceci doit être fait dans les 5 minutes suivant l'application du vernis et doit être évité sur les parties horizontales.
- Refermer fermement le bidon contenant l'activateur immédiatement après utilisation, car ce produit réagit avec l'humidité de l'air et l'eau et perd son effet de durcissement.
- Pour les systèmes semi-flexibles 10% d'Additif Flexibilisant 805R peut être ajouté au produit de base. Les proportions d'Activateur et de Diluant restent inchangées.
- Pour les systèmes totalement flexibles les ratios de mélange sont disponibles dans le tableau de mélange produits sur Chromaweb.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.